

GB	Operation Manual
CZ	Návod k použití
SK	Návod na použitie
PL	Instrukcja użytkowania
HU	Üzemeltetési kézikönyv
SI	Navodila za uporabo
RS HR BA ME	Uputa za uporabu
DE	Bedienungsanleitung
RO	Instructiuni de utilizare
LV	Lietošanas instrukcija
EE	Kasutusjuhend
BG	Ръководство за експлоатация

GB | Operation Manual

Maintenance free standby (stationary) accumulator type AGM (VRLA design, lead battery with soaked in electrolyte – valve controlled, suitable for ALARMS, UPS standby supply, emergency lighting, telecommunications etc.)

This manual describes commissioning of individual battery–accumulator types, their maintenance, safe handling, storage and disposal.



Important warning:

- Each battery (cell, accumulator) is a chemical source of electric power; it contains solid or liquid chemicals (caustics) which may cause harm to human health, damage to property or the environment. Therefore it is necessary to handle the battery with special care.
- Accumulator, as a power source, is, in ready state, able to supply electric power at any moment, not excluding unintended circumstances! Caution, even partially charged batteries, when both their contacts (terminals) become interconnected by a conductive material (e.g. during negligent handling, transport, storage etc.), uncontrolled release of large volume of electric power occurs, it is called SHORT CIRCUIT. In the better case only the battery is damaged. In worse case, providing the contact is lasting longer (a few seconds is enough), it can cause fire, and yet explosion, damage to property or environment, last but not least, though, harm to human health or even death! Therefore it is recommended to always handle batteries so as to prevent the short circuit!
- Used batteries and the old unused ones, functional and non functional batteries and cells become hazardous waste upon exploitation, and as such can, if disposed improperly, present a serious risk to environment! Absolute majority of batteries contain dangerous chemical elements and compounds. Lead, cadmium, mercury, electrolyte (H_2SO_4), and other, poisonous agents harmful to human health. These may be released as a result of improper disposal and cause nature contamination. That is why we beg you not to dispose used batteries and cells as municipal waste! We will recollect any exploited batteries and cells from you FOR FREE, and we will ensure their proper and safe liquidation and recycling. According to Act on Waste each municipality is obligated to provide, so called, collection spots, where citizens can deposit hazardous part of municipal waste. Used batteries and cells are also always collected at the point of their sale.
- Individual accumulators vary greatly from one another. When replacing a new battery for a used one, it is always necessary to observe instructions of the device manufacturer (standby source – UPS etc.), which stipulates which accumulator is designed for particular devices. Installation of unfit battery type may cause irreversible damage of the device. In such case warranty claim cannot be accepted from the side of battery supplier nor from the device manufacturer.

a) Description

Gases are released from standby battery VRLA (Valve Regulated Lead Acid) through a valve. Practically it means that nearly no aerosols leak out from electrolyte H_2SO_4 . The valve blocks gas leaks and it can handle overpressure of up to 0.43 kPa. The battery is designed on the basis of lead and electrolyte bound to fiberglass microfibers (so called AGM – absorbed glass mat) or, exceptionally, to gel (contain electrolyte thickened by tixotropic gel – SiO_2). AGM type standby batteries are common for devices of UPS type (standby supplies), EPS (electronic fire signalization), EZS (electronic security systems), emergency lighting, telecommunication applications, but also as source for actuation for electrical motors (scooters, toys, and a number of other appliances).

b) Maintenance, storage and handling

Stationary AGM type batteries are maintenance free. However, basic rules have to be observed during their use, in order to prevent shortening of their service life. Operation conditions are very important,

especially ambient temperature. Optimum operation temperature suggested by manufacturer is 20 °C to 25 °C. In case of permanent or temporary excess of these thresholds, service life of the batteries dramatically drops. In case of extremely high operation temperatures, irreversible damage can occur. Prolong exposure of the battery to operation temperatures exceeding 40 °C, at which all chemical processes are faster, high gas production occurs, resulting in building of internal overpressure within the cell. Under such circumstances the valves are no longer able to regulate the overpressure and the accumulated gasses cannot escape, which results in volume increase (it literally inflates). Service life of AGM batteries claimed by manufacturers, on condition the optimum operation conditions are met, is between 4 to 12 years, depending on a particular model. The AMG technology very efficiently suppresses the self discharge effect. While classic flooded batteries loose to self discharge approximately 1 % of capacity a day, with AGM type the loss is dramatically lower. The loss is about 1–3 % per month (i.e. max. 0.1 % a day)! That naturally extends the storage time. Operation and handling of standby batteries requires only observance of basic rules. The batteries can be operated in any position. The bottom up position is the least suitable and it is not recommended, though. Battery must not be stored or operated near open fire. Fall from height or heavy impacts may cause irreversible mechanical damage. During storage, handling and operation the contacts must not be connected to each other, it would represent a short circuit hazard. That can result in battery damage, fire, health or life hazard, or to battery explosion. In case of mechanical damage of the battery housing the electrolyte may escape (caustic), and/or skin contact may occur. In case of skin contact immediately rinse the affected area with clean water and neutralize the electrolyte with soap or soda. In case of more extensive contact or in case of cauterization seek medical help as soon as possible.

c) Charging

Prior to charging process make sure what nominal voltage is your battery. Then check if your charger is suitable for charging of given type of accumulator (AGM, GEL) and if it can supply suitable nominal voltage. Last but not least, check if the charger is powerful enough for charging of your accumulator or if it is not too powerful, as that would make it also unsuitable, for it would charge the battery with too strong current.

Charging is nothing complicated, let us tell you how to do it. If you are not sure you fully understand our instructions, seek advice of an expert, or have an expert do the charging. You may also resort to manual provided with the charger.

Some sections of chapter c) describe situations that are unnecessary information for users of automatic chargers. These sections are marked with asterisk (*).

- **Accumulator type** – Charging of maintenance free accumulator type AGM or GEL will be described.
- **Correct voltage** – Make sure that your charger is set to correct nominal voltage for 12 V or 6 V batteries, some chargers have no switch, so it is enough to just check if data on both the components match (e.g. 12 V charger and also 12 V battery).
- **Correct polarity** – Prior to activating the charger check the order of poles on the battery and terminal clamps on the charger cables, then connect correctly plus to plus and minus to minus, if not observed – short circuit hazard occurs.
- **Ventilation** – Check that venting (valve gaps) is not dirty or blinded and that the gases may freely escape the battery as necessary, venting = valve gaps in the battery cover (on top or on its side), in case these are obstructed, gasses accumulate inside which can result in irreversible damage. Some batteries do not have gaps or these are covered.
- **Setting of automatic charger** – In case the charger can be set for more options, follow the instructions in the charger manual. Charging voltage and current are usually set. The following paragraph gives instructions for charging current values. If the charger does not have any setting elements, start it by inserting the plug of the power cord to the wall socket 220 V (230 V),

the cables with clamp terminals should be connected to the poles of battery by now.

- **Charging current*** – General rule says, charge by current of one tenth value (1/10) of the battery capacity. Formulated in numbers, if you have a 60 Ah accumulator, charge it at 6 A ($60:10 = 6$ A). There is a more precise charging formula, it says: the charging current should equal 0.12 multiple of the accumulator capacity. In other words: " $I = 0.12 \times C^*$ ". Technically you are to charge a 60 Ah battery as follows: $60 \times 0.12 =$ charging current is 7.2 A.

Majority of users today use automatic chargers, in such case just choose suitable charger with sufficient current, with respect to the fact that the charging time is directly proportioned to the value of charging current, and charging time may be too long (for 60 Ah current of 1 A is too low). And on the other hand do not choose a too strong charger in order to prevent too fast charging which is also, in long term prospective, damaging the accumulator (e.g. for 60 Ah current of 14 A is too strong).

Note: If you are charging by adjustable charging current, charge according to formula: " $I = 0.12 \times C^$ " up to voltage of 14.2 V, then lower the current by half and continue until the battery is fully charged (voltage reaches 14.4 V).*

- **Signs of fully charged battery*** – In general, the battery is charged until signs of full charge have been reached. For maintenance free batteries without plugs, or for AGM with soaked in electrolyte the thickness cannot be measured any more, do not, under any circumstances, try to penetrate the battery! For the 12 V maintenance free lead batteries types AGM or GEL charged in standard manner by manual charger the charging status may be judged by measuring the voltage between the poles during charging. The values may be interpreted as follows: 14.3 V = 90 to 95 % charged, 14.4 to 14.5 V = 100 % charged.

CAUTION – Observe the correctly set values on the meter – voltage [V].

- **Rapid charging*** – In case of need for rapid charge it is possible to use charging current of $I = 1 \times C$ (in our case, for 60 Ah batteries the charging current will be 60 A). However, charge with this current for no longer than 30 minutes! Keep in mind, that the more often you use higher current for charging your battery, the shorter service life may be expected for the given accumulator in the future.

- **Accumulator capacity** – Current capacity (charge status) may be roughly defined by metering instruments. Either instruments for approximate measuring may be used without loading the accumulator, or also more precise instruments measuring internal resistance can be used. However, the remaining service life of an accumulator can only be precisely defined through complex diagnostic process, using an expensive testing instrument that operates on the principles of charging and discharging. Such diagnostics may take several hours for small batteries and up to several days for larger batteries. Any battery capacity testing is always recommended for fully charged accumulators with a delay of at least 4 hours after charging. Rough capacity test may be done by a simple electrical gauge – voltmeter. Measure without load, i.e. voltage without use of current only. Compare the measured values with the following table (note: for old, longer used or damaged batteries the test results may be distorted or completely useless, such batteries may only be judged and tested by the more complex methods):

Charge status	Voltage measured
100 %	12.90+ V
75 %	12.60 V
50 %	12.40 V
25 %	12.10 V
0 %	11.90 V

- **Deep discharge** – If an accumulator is fully discharged and left for a few days, so called, deep discharge state occurs, measured

voltage without load drops below 11 V level, and a process called sulfation is triggered inside the cells. The sulfur, originally contained in the electrolyte, "soaks" to active masses of the lead plates due to discharge. Charging then causes repeated "pushing" and mixing the sulfur back to watery electrolyte, i.e. increasing of the acid saturation. In the other case, though, it reacts with lead, further oxidizing occurs, active lead surfaces change their chemical composition to lead sulphate, briefly sulphate. This process is, in advanced stage, irreversible and the accumulator is irreversibly damaged. If the accumulator gets to the deep discharge state, it often cannot be charged by a regular automatic charger. These chargers tend A) not to be able to detect voltage of deeply discharged battery and the charging process does not start, or B) to start charging, but are not capable of overcoming the internal resistance of the sulfated accumulator and they tend to overheat.

To bring the accumulator back to life, try to give the battery to specialized service. Deep discharged batteries and batteries with such damage are not covered by warranty.

- **Maintenance of maintenance free accumulator** – The basic rule in maintenance of lead batteries says: keep the battery, if possible, constantly in charged state. If it needs to be discharged – used (logically), charge it immediately after discharging it.

d) Introducing the battery to operation

For battery introduction to operation always adhere to device manufacturer's instructions. Observe the safety instructions. In case of doubt seek expert advice.

CZ | Návod k použití

Bezúdržbový záložní (staniční) akumulátor typ AGM (konstrukce VRLA, olověná baterie se zasáknutým elektrolytem – řízená ventilem, vhodná pro ALARMY, UPS záložní zdroje, nouzové osvětlení, telekomunikace, atd.)

Tento návod popisuje uvedení jednotlivých druhů baterií – akumulátorů do provozu, jejich údržbu, bezpečné manipulaci, skladování a likvidaci.

⚠ Důležitá upozornění:

- Každá baterie (článek, akumulátor) je chemický zdroj elektrické energie, obsahuje tuhé či tekuté chemické sloučeniny (žíroviny), které mohou způsobit újmu na zdraví, majetku či životním prostředí. S bateriemi proto manipulujte se zvýšenou opatrností.
- Akumulátor, jakožto zdroj elektrické energie, je v připraveném stavu schopný kdykoliv dodávat elektrický proud, a to i za nezádoucích okolností! Pozor i u částečně nabité baterie, při vzájemném propojení obou kontaktů (terminálů) vodivým materiálem (např. při neopatrné manipulaci, při přepávce, skladování, apod.) dojde k nekontrolovanému uvolnění velkého množství elektrické energie, k takzvanému ZKRATU. V lepším případě dojde pouze k poškození baterie. V horším případě, je-li jev dlouhodobý (stačí však i několik vteřin), může způsobit požár, dokonce výbuch, újmu na majetku či životním prostředí, ale v neposlední řadě také újmu na zdraví či životě člověka! S bateriemi proto vždy zacházejte tak, aby ke zkratu nedošlo!
- Použité baterie i staré nepoužité, funkční i nefunkční baterie a články se po spotřebování automaticky stávají nebezpečným odpadem, který může při neodborné likvidaci vážně ohrozit životní prostředí! V naprosté většině obsahují baterie nebezpečné chemické prvky nebo jejich sloučeniny. Olovo, kadmium, rtuť, elektrolyt (H_2SO_4), ale i další, lidskému organismu škodlivé, jedovaté látky. Ty se mohou vlivem špatného uložení uvolňovat do přírody a zamotit ji. Proto Vás prosíme, neodkládejte spotřebované baterie a články mezi komunální odpad! ZDARMA od Vás jakékoliv použité akumulátory i články odebereme, a zajistíme jejich rádnou a bezpečnou recyklaci či likvidaci. Podle zákona o odpadech, má každá obec povinnost zajistit tzv. sběrná místa, kam mohou její obyvatelé odkládat nebezpečné složky komunálního

odpadu. Použití baterie a články také můžete vždy odevzdat tam, kde koupíte nové.

- Jednotlivé akumulátory se od sebe výrazně liší. V případě výměny staré baterie za novou je třeba řídit se pokyny výrobce zařízení (záložního zdroje – UPS, ústředny atd.), jenž uvádí, který akumulátor je určen pro který spotřebič. Instalace nevhodného typu baterie může mít za následek její nevratné poškození zařízení. Záruku v takovém případě nelze uznat ani ze strany dodavatele náhradní baterie ani ze strany výrobce spotřebiče.

a) popis

U záložní baterie, tzv. VRLA baterie (Valve Regulated Lead Acid – ventilem řízené olověně kyselinové) je uvolňování plynu řízeno tzv. ventilem. V praxi to znamená, že v podstatě nedochází k žádnému úniku aerosolu z elektrolytu H_2SO_4 . Ventil zamezí úniku plynu a zvládne přetlak až 0,43 kPa. Konstrukce baterie je postavená na základě olova a elektrolytu vázaného do sklolaminátných mikroválek (tzv. AGM – absorbent glass mat) nebo výjimečně do gelu (obsahují elektrolyt ztužený tixotropním gelem – SiO₂). Záložní baterie typu AGM jsou běžně používány v zařízeních typu UPS (záložní zdroje), EPS (elektronická požární signalaží), EZS (elektronické zabezpečovací systémy), novozvý osvětlení, telekomunikační aplikace, ale také jako zdroj pohonu pro elektromotory (skútry, dětské hračky, a řada dalších spotřebičů).

b) údržba, skladování a manipulace

Staniční baterie typu AGM jsou zcela bezúdržbové. Během používání je však třeba respektovat základní pravidla, aby nedocházelo ke snížování životnosti. Velmi důležité jsou provozní podmínky, zejména teplota okolního prostředí. Optimální provozní teplota uváděná výrobcem, je 20 až 25 °C. Při trvalém nebo častém překračování těchto hodnot, se životnost baterie dramaticky snížuje. Při extrémně vysokých provozních teplotách může dokonce dojít k nevratnému poškození. Je-li baterie dlouhodobě vystavována provozním teplotám přes 40 °C, při kterých se veškeré chemické procesy urychlují, začíná docházet k vysokomýtnění a tudíž i přetlaku uvnitř článku. Za takových okolností již ventily nedokážou tento přetlak regulovat a hromadící se plyny nestačí unikat. Akumulátor se zahrívá a plastová schránka se deformeuje a zvětšuje objem (doslova se naoukne). Doba životnosti baterii AGM udávaná výrobci, při splnění předepsaných optimálních provozních podmínek, se pohybuje od 4 do 12 let dle různých modelů. Díky technologii AGM je velmi účinně potlačován efekt samovybijení. Zatímco klasické zaplavěné baterie ztrácení samovybijením přiblížně 1% kapacity denně, u typu AGM je tato hodnota dramaticky nižší. Jedenáčka se zhruba o 1–3 % měsíčně (tedy maximálně 0,1 % denně)! Tím se přirozeno prodlužuje doba skladování. Manipulace a provoz záložních baterií vyžaduje pouze respektování základních pravidel. Baterie lze provozovat v jakékoli poloze. Poloha dnem vzhůru je však nejméně vhodná a nedoporučuje se. Baterie nesmí být uskladněna ani provozována blízko otevřeného ohně. Pád a výšky nebo téžké údery mohou způsobit nevratné mechanické poškození. Při uskladnění, manipulaci ani během provozu nesmí dojít ke spojení kontaktů, jinak hrozí zkrat. Důsledkem toho může dojít k poškození baterie, k požáru, újmu na zdraví či životě, případně k explozi baterie. V případě mechanického poškození schránky baterie může dojít k úniku elektrolytu (žíroviny), případně ke kontaktu s pokožkou. Ihned opálchněte zasažené místo čistou vodou a zneutralizujte mydlem nebo sodou. Při rozsáhlém kontaktu, nebo při poletání, vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc.

c) nabíjení

Před začátkem procesu nabíjení se vždy ujistěte, jaké jmenovité napětí má Vaše baterie. Dále ověřte, je-li Vaše nabíječka vhodná k nabíjení daného typu akumulátoru (AGM, GEL) a disponuje-li vhodným jmenovitým napětím. V neposlední řadě pak zkонтrolujte, je-li nabíječka dostatečně silná k nabíjení Vašeho akumulátoru nebo není-li naopak příliš výkonná, tedy rovněž nevhodná, protože nabíjet příliš silným proudem.

Nabíjení není nic složitého, poradíme Vám jak na to. Nebudete-li si ani po našich instrukcích jistí, vždy se raději předem poradte s odborníkem nebo přenechejte tuto činnost jemu. Můžete také použít návod dodaný k nabíječce.

Některé pasáže článku c) popisují situace, které jsou pro uživatele automatických nabíječek z informativního hlediska zbytečné. Tyto kapitoly jsou proto označeny hvězdičkou *.

- **Typ akumulátoru** – budeme popisovat nabíjení bezúdržbového akumulátoru typu AGM či GEL.
- **Správné napětí** – ujistěte se, že Vaša nabíječka je nastavena na správné jmenovité nabíjecí napětí pro 12 V baterie nebo 6 V baterie, některé nabíječky nedispónují přepínačem, stačí tedy pouze ověřit, shodují-li se údaje na obou komponentech (např. nabíječka 12 V a baterie rovněž 12 V).
- **Správná polarita** – před uvedením nabíječe do provozu zkонтrolujte řazení pólu na baterii a svorky na kabelech nabíječe, poté správné připojte plus na plus a minus na minus, v opačném případě hrozí zkrat.
- **Odvětrávání** – zkонтrolujte, že odvětrávání (štěrbiny ventilů) není znečištěné či zaslepěné, a plyny mohou v případě nutnosti volně unikat z baterie, odvětrávání = štěrbiny ventilů ve viku baterie (shora či z boku), v případě ucpání hrozí hromadění plynů uvnitř baterie, potažmo nevratné poškození. Některé baterie štěrbinami nedispónují nebo jsou skryty.
- **Nastavení automatické nabíječky** – v případě, že má nabíječka více možností nastavení, říďte se návodem výrobce nabíječky. Zpravidla se nastavuje nabíjecí napětí a proud. Instrukce o velikosti nabíjecího proudu můžete nalézt v následujícím odstavci. Nemá-li nabíječka žádné nastavení, uvedte ji do provozu zapojením zástrčky přívodního kabelu do zásuvky elektrické sítě 220 V (230 V), kabely se svorkami by již měly být připojeny k pólům baterie.

- **Nabíjecí proud*** – obecně platné pravidlo říká, nabíjejte proudem o velikosti jedné desetiny (1/10) kapacity baterie. Řečeno čísly, máte-li 60 Ah akumulátor, nabíjejte ho 6 A (60:10 = 6 A). Existuje přesnější nabíjecí vzorec, který říká, nabíjecí proud by se měl rovnat 0,12ti násobku kapacity akumulátoru. Neboli, $I = 0,12 \times C$. V praxi, máte-li 60 Ah, pak $60 \times 0,12 =$ nabíjecí proud 7,2 A.

V dnešní době většina uživatelů disponuje automatickými nabíječkami, v takovém případě pouze volte vhodnou nabíječku s dostatečným proudem, s ohledem na skutečnost, že čas nabíjení je přímo úměrný velikosti nabíjecího proudu a čas nabíjení nebyl zbytečně dlouhý (pro 60 Ah je proud pod 1 A příliš málo). A naopak nezvolte příliš silnou nabíječku, aby nedocházelo ke zbytečné rychlému dobijení, které akumulátoru dlouhodobě neprosipívá (např. pro 60 Ah je proud nad 14 A příliš silný).

Poznámka: nabíječka je regulovalným nabíjecím proudem, nabíjejte ale vzorce „ $I = 0,12 \times C$ “ až do dosažení napětí 14,2 V, po té snižte proud na polovinu a pokračujte až do konce (napětí dosáhne 14,4 V).

- **Znaky plného nabítí*** – obecně platí, že baterie se nabíjí po dobu nutnou k dosažení znaku plného nabítí. U bezúdržbových baterií bez zátek, či AGM se zasáknutým elektrolytem, jinž nelze hustotu změřit, žádném případě se nepokoušejte do baterie vniknout! U 12 V bezúdržbové olověné baterie typu AGM či GEL, nabíjené bežným způsobem, manuální nabíječkou, lze odhadnout stav nabíti pomocí změření napětí na pólech během nabíjení. Hodnoty lze interpretovat takto: 14,3 V = 90 až 95 % nabito, 14,4 až 14,5 V = 100 % nabito.

POZOR – při měření dbejte na správně nastavené hodnoty na měřicím přístroji – napětí [V – voltage].

- **Rychlé nabíjení*** – v případě nutnosti rychlého nabítí, je možné výjimečně použít nabíjecí proud v hodnotě $I = 1 \times C$ (v našem případě, tedy u 60 Ah baterie bude nabíjecí proud 60 A). Tímto proudem nabíjejte však maximálně 30 minut! Mějte na paměti, že čím častěji budete používat vyšší proudy k nabíjení Vaší baterie, tím kratší životnost lze u akumulátoru v budoucnosti očekávat.
- **Kapacita akumulátoru** – aktuální kapacitu (stav nabiti) lze přibližně určit jednoduchými měřicími přístroji. Lze použít přístroje pro orientační měření bez zatížení akumulátoru, ale i přesnější přístroje měřící vnitřní odpor. Zbývající životnost akumulátoru lze však přesně určit pouze složitým diagnostickým procesem, pomo-

ci drahého testovacieho prístroje, založeného na princípe vybijení a nabijení. Tako provádzaná diagnostika môže u malých batérií trvať niekoľkou hodin a u väčších batérii až niekoľko dní. Jakýkoliv test provádzaný za účelom zjistenia kapacity batérie se doporučuje provádēť vždy s plně nabitým akumulátorem a s odstupem alespoň 4 hodin po ukončení nabijení. Orientační zjistení kapacity lze nasledne provésti jednoduchým měřicím prístrojem – voltmetrem. Měříme bez zatížení, tedy pouze napětí bez odběru proudu. Naměřené hodnoty srovnáme s následující tabulkou (poznámka: u starých, dle používání či poškozených batérií mohou byt výsledky měření zkreslené nebo zcela bezcenné, takové batérie lze rozpoznať a testovat pouze složitejšími metodami):

Stav nabití	Měřené napětí
100 %	12,90+V
75 %	12,60 V
50 %	12,40 V
25 %	12,10 V
0 %	11,90 V

- **Hluboké vybití** – pokud akumulátor zcela vybijete a ponecháte jej takto niekoľko dnů, dostane sa do stavu tzv. hlubokého vybitia, měřené napětí bez zatížení poklesne pod úroveň 11 V, uvnitř článku se nastartuje proces zvaný sulfatace. Síra, původně obsažená v elektrolytu, se vlivem vybijení „nasakuje“ do aktivních hmot olovených desek. Nabijení ho došlo k opětovnému „vytlacení“ a smíchání síry se zředěným vodnatým elektrolytem, tedy zvýšení koncentrace kyseliny. V opačném případě však reaguje s olovem, dochází k další oxidaci, aktivní hmoty olova se mění v sín všem olovenatý, nebo-li sulfát. Tento proces je v pokročilém stádiu nevratný a akumulátor je nevratně poškozen. Pokud se akumulátor dostane do stavu hlubokého vybitia, stává se, že jej nelze nabít běžnou automatickou nabíječkou. Tuto nabíječku zpravidla za A) nejsou schopny rozpozнат napětí hluboce vybité batérie a proces nabíjení vůbec nespustí, nebo B) nabíjení spustí, ale nejsou schopny překonat vnitřní odpor sulfatovaného akumulátoru a přehřívají se. Pro oživení zkuste svéřit akumulátor do péče odbornému servisu. Na hluoco vybité a takto poškozené akumulátoru se nevztahuje záruka.
- **Údržba bezúdržbového akumulátoru** – základní pravidlo o údržbě olovených batérií říká, udržujte akumulátor, pokud možno, neustále v nabitém stavu. Je-li nutnost jej vybit – používat (logicky je), okamžitě po vybití jej opět nabijte.

d) uvedení do provozu

Pri uvádení staničných batérií do provozu se vždy řídte pokyny výrobce zařízení, do kterého je baterie určena. Respektujte bezpečnostní pokyny. V případě nejasnosti se raději poradte s odborníky.

SK | Návod na použitie

Bezúdržbový záložný (staničný) akumulátor typ AGM (konštrukcia VRLA, olovená batéria s nasiaknutým elektrolytom – riadená ventilom, vhodná pre ALARMY, UPS záložné zdroje, núdzové osvetlenie, telekomunikácie, atď.)

Tento návod popisuje uvedenie jednotlivých druhov batérií – akumulátorov do prevádzky, ich údržbu, bezpečnú manipuláciu, skladovanie a likvidáciu.

Dôležité upozornenia:

- Každá batéria (článok, akumulátor) je chemický zdroj elektrickej energie, obsahuje tuhé alebo tekuté chemické zlúčeniny (žieraviny), ktoré môžu spôsobiť újmu na zdraví, majetku alebo životnom prostredí. S batériami preto manipulujte so zvýšenou opatrnosťou.
- Akumulátor, ako zdroj elektrickej energie, je v pripravenom stave schopný kedykoľvek dodávať elektrický prúd, a to aj za

nežiaducich okolností! Pozor aj pri čiastočne nabitej batérie, pri vzájomnom prepojení oboch kontaktov (terminálov) vodivým materiálom (napr. pri neopatrnej manipulácii, pri preprave, skladovaní, a pod.) dojde k nekontrolovanému uvoľneniu veľkého množstva elektrickej energie, k takzvanému SKRATU. V lepšom prípade dojde len k poškodeniu batérie. V horšom prípade, ak je jav dlhodobý (stačí však aj niekoľko sekúnd), môže spôsobiť požiar, dokonca výbuch, újmu na majetku alebo životnom prostredí, ale v neposlednom rade aj újmu na zdraví či živote ľudí! S batériami preto zaobchádzať vždy tak, aby ku skratu nedošlo!

- Použité batérie aj staré nepoužité, funkčné aj nefunkčné batérie a články sa po spotrebovaní automaticky stávajú nebezpečným odpadom, ktorý môže pri neodbornej likvidácii väčšine ohrozí životné prostredie! V absolútnej väčšine obsahujú batérie nebezpečné chemické prvky alebo ich zlúčeniny. Olovo, kadmium, ortút, elektrolyt (H_2SO_4), ale aj ďalšie, ľudskému organizmu škodlivé, jedovaté látky. Tie sa môžu vplyvom zlého uloženia uvoľňovať do prírody a zamoríť ju. Preto Vás prosíme, neodkladajte spotrebované batérie a články medzi komunálny odpad! ZADARMO od Vás akékoľvek použitých akumulátorov aj články odoberieme, a zabezpečíme ich riadnu a bezpečnú recykláciu alebo likvidáciu. Podľa zákona o odpadoch, má každá obec povinnosť zabezpečiť tzv. zberné miesta, kam môžu jej obyvatelia odkladať nebezpečné zložky komunálneho odpadu. Použité batérie a články tiež môžete vždy odvodať tam, kde kúpite nové.

- Jednotlivý akumulátor sa od seba výrazne líšia. V prípade výmeny starej batérie za novú je potrebné riadiť sa pokynmi výrobcu zariadenia (záložného zdroja – UPS, ústredne atď.), ktorý uvádzá, ktorý akumulátor je určený pre ktorý spotrebici. Inštalácia nevhodného typu batérie môže mať za následok jej nevratné poškodenie zariadenia. Zárukou v takom prípade nemožno uznáť ani zo strany dodávateľa náhradnej batérie ani zo strany výrobcu spotrebici.

a) popis

Pri záložnej batérie, tzv. VRLA batéria (Valve Regulated Lead Acid – ventilom riadené olovené kyselinové) je uvoľňovanie plynov riadené tzv. ventilom. V praxi to znamená, že v podstate nedochádza k žiadnemu úniku aerosolov z elektrolytu H_2SO_4 . Ventil zamedzi úniku plynov a zvládne pretlač až 0,43 kPa. Konštrukcia batérie je postavená na základe olova a elektrolytu viazaného do sklolaminátových mikrovláiken (tzv. AGM – absorbed glass mat) alebo výnimočne do gélu (obsahujú elektrolyt stúpený tixotropným gélem – SiO_2). Záložné batérie typu AGM sú bežne používané v zariadeniach typu UPS (záložné zdroje), EPS (elektronická požárná signálizácia), EZS (elektronické zabezpečovacie systémy), núdzové osvetlenie, telekomunikačné aplikácie, ale aj ako zdroj pohonom pre elektromotory (skútre, detské hračky, a ďalších spotrebičov).

b) údržba, skladovanie a manipulácia

Staničné batérie typu AGM sú úplne bezúdržbové. Počas používania je však potrebné rešpektovať základné pravidlá, aby nedochádzalo k znižovaniu životnosti. Veľmi dôležité sú prevádzkové podmienky, najmä teplota okolitého prostredia. Optimálna prevádzková teplota uvádzaná výrobcom, je 20 až 25 °C. Pri trvalom alebo častom prekráčaní týchto hodnôt, sa životnosť batérie dramaticky znižuje. Pri extrémne vysokých prevádzkových teplotách môže dokonca dojst' k nezvratnému poškodeniu. Keď je batéria dlhodobo vystavovaná prevádzkovým teplotám cez 40 °C, pri ktorých sa všetky chemické procesy urychlujú, začína dochádzať k vysokému splyňovaniu a teda aj pretlaču vo vnútri článku. Za takýchto okolností už ventilu nedokážu tento pretlač regulovať a hromadiace sa plyny nestáčia unikať. Akumulátor sa zahrieva a plastová schránka sa deformejuje a zväčšuje objem (doslova sa naťukne). Doba životnosti batérií AGM udávaná výrobcomi, pri splnení predpísaných optimálnych prevádzkových podmienok, sa pohybuje od 4 do 12 rokov podľa rôznych modelov. Vďaka technológií AGM je veľmi účinne potláčaný efekt samovybijania. Zatiaľ čo klasické zaplavene batérie strácajú samovybijaním približne 1 % kapacitý denne, pri type AGM je táto hodnota dramaticky nižšia. Jedná sa zhruba o 1–3 % mesačne (teda maximálne 0,1 % denne)! Tým sa prirodzene predĺžuje doba skladovania. Manipulácia a prevádzka záložných batérií vyžaduje len rešpektovanie základných pravidiel.

Batérie možno prevádzkovať v akejkoľvek polohе. Poloha hore dnom je však najmenej vhodná a neodporúča sa. Batéria nesmie byť uskladnená ani prevádzkovaná blízko otvoreného ohňa. Pád z výšky alebo ťažké údery môžu spôsobiť nevravne mechanické poškodenie. Pri skladaní, manipulácii ani počas prevádzky nesmie dôjsť k spojeniu kontaktov, inak hrozí skrat. Dôsledkom toho môže dôjsť k poškodeniu batérie, k požiaru, ujme na zdraví či životе, prípadne k explózii batérie. V prípade mechanického poškodenia schránky batérie môže dôjsť k úniku elektrolytu (žieraviny), prípadne ku kontaktu s pokožkou. Ihned' opláchnite zasiahanuté miesto čistou vodom a zneutralizujte mydлом alebo sôdom. Pri rozsiahlejšom kontaktu, alebo pri poletaní, vyhľadajte čo najskôr lekársku pomoc.

c) nabíjanie

Pred začiatkom procesu nabijania sa vždy uistite, aké menovité napätie má Vaša batéria. Ďalej overte, či je Vaša nabíjačka vhodná na nabijanie daného typu akumulátora (AGM, GEL) a či disponuje vhodným menovitým napätiom. V neposlednom rade skontrolujte, či je nabíjačka dostatočne silná na nabijanie Vášho akumulátora alebo či nie je naopak príliš výkonná, teda tiež nevhodná, pretože nabija príliš silným prúdom.

Nabijanie nie je nič zložitého, poradíme Vám ako na to. Ak si nebudete ani po našich inštrukciách istí, vždy sa radšej dopredu poradte s odborníkom alebo prenechajte túto činnosť jemu. Môžete tiež použiť návod dodaný k nabíjačke.

Niektoré pasáže článku c) popisujú situácie, ktoré sú pre užívateľa automatických nabíjačiek z informatívneho hľadiska zbytočné. Tieto kapitoly sú preto označené hviezdičkou *.

- **Typ akumulátora** – budeme popisovať nabijanie bez údržbového akumulátora typu AGM alebo GEL.
- **Správne napätie** – uistite sa, že Váš nabíjač je nastavený na správne menovité nabíjacie napätie pre 12 V batéria alebo 6 V batéria, niektoré nabíjačky nedispónujú prepínacom, stačí teda len overiť, či sa zhodujú údaje na oboch komponentoch (napr. nabíjačka 12 V a batéria takisto 12 V).
- **Správna polarita** – pred uvedením nabíjaču do prevádzky skontrolujte radenie pólov na batérii a svorky na káblach nabíjačky, potom správne pripojte plus na plus a minus na mínus, v opačnom prípade hrozí skrat.
- **Odvetrávanie** – skontrolujte, že odvetrávanie (štربiny ventilov) nie je znečistené alebo zaslepenné, a plyn môžu v prípade nutnosti voľne unikať z batérie, odvetrávanie = štربiny ventilov vo viečku batérie (zhora alebo z boku), v prípade upchatia hrozí hromadenie plynov vo vnútri batérie, teda nezvratné poškodenie. Niektoré batérie štربinami nedispónujú alebo sú skryté.
- **Nastavanie automatickej nabíjačky** – v prípade, že má nabíjačka viac možností nastavenia, riadte sa návodom výrobcu nabíjačky. Spravidla sa nastavuje nabíjacie napätie a prúd. Inštrukcie o veľkosti nabíjacieho prúdu môžete nájsť v nasledujúcom odseku. Ak nemá nabíjačka žiadne nastavenie, uvedte ju do prevádzky zapojením zástrčky prívodného kábla do zásuvky elektrickej siete 220 V (230 V), káble sa svorkami by už mali byť pripojené k pôlom batérie.
- **Nabíjací prúd** * – všeobecne platné pravidlo hovorí, nabijajte prúdom o veľkosti jednej desatiny (1/10) kapacity batérie. Povedané číslami, ak máte 60 Ah akumulátor, nabijajte ho 6 A (60:10 = 6 A). Existuje presnejší nabíjací vzorec, ktorý hovorí, nabíjací prúd by sa mal rovnať $0,12t$ násobku kapacity akumulátora. Alebo „ $I = 0,12 \times C'$. V praxi, ak máte 60 Ah, potom $60 \times 0,12 =$ nabíjací prúd 7,2 A.

V dnešnej dobe väčšina užívateľov disponuje automatickými nabíjačkami, v takom prípade iba volte vhodnú nabíjačku s dosťatočným prúdom, s ohľadom na skutočnosť, že čas nabijania je priamo úmerný veľkosti nabíjacieho prúdu a čas nabijania neboli zbytočne dlhy (pri 60 Ah je prúd pod 1 A príliš mälo). A naopak, nevolejte príliš silnú nabíjačku, aby nedochádzalo k zbytočne rýchlemu dobíjaniu, ktoré akumulátoru dlhodobo neprospeva (napr. pre 60 Ah je prúd nad 14 A príliš silný).

Poznámka: ak nabíjate regulovateľným nabíjacím prúdom, nabíjajte podľa vzorca, $I = 0,12 \times C'$ až do dosiahnutia napäťia 14,2 V, potom znížte prúd na polovicu a pokracujte až do konca (napätie dosiahne 14,4 V).

- **Znaky plného nabitia** * – všeobecne platí, že batéria sa nabíja po dobu potrebnú na dosiahnutie znakov plného nabitia. Pri bezúdržbových batérii bez zátok, či AGM s nasiaknutým elektrolytom, už nemožno hustotu zmerať, v žiadnom prípade sa nepokúsajte do akumulátora vniknúť! Pri 12 V bezúdržbovej olovenej batérie typu AGM alebo GEL, nabíjanej bežným spôsobom, manuálnou nabíjačkou, možno odhadnúť stav nabitia pomocou zmerania napäťia na pôloch počas nabijania. Hodnoty možno interpretovať takto: 14,3 V = 90 až 95 % nabité, 14,4 až 14,5 V = 100 % nabité.

POZOR – pri meraní dbajte na správne nastavené hodnoty na meracom prístroji – napätie [V – voltage].

- **Rýchle nabíjanie** * – V prípade nutnosti rýchleho nabítia, je možné výnimco použiť nabíjací prúd v hodnote $I = 1 \times C$ (v našom prípade, teda u 60 Ah batérie bude nabíjací prúd 60 A). Týmto prúdom nabíjajte však maximálne 30 minút! Majte na pamäti, že čím častejšie budete používať vyššie prúdy na nabijanie Vašej batérie, tým kratšia životnosť možno pri akumulátore v budúcnosti očakávať.
- **Kapacita akumulátora** – aktuálnu kapacitu (stav nabitia) možno približne určiť jednoduchými meracimi prístrojmi. Možno použiť prístroje pre orientačné meranie bez zaťaženia akumulátora, ale aj presnejšie prístroje meracie vnútorný odpor. Zostávajúcu životnosť akumulátora možno však presne určiť iba zložitým diagnostickým procesom, pomocou drahého testovacieho prístroja, založeného na princípe vybijania a nabijania. Taktô vykonávaná diagnostika môže u malých batérií trvať niekoľko hodín a u väčších batérií až niekoľko dní. Akýkoľvek test vykonávaný za účelom zistenia kapacity batérie sa odporuča vykonávať vždy s plne nabitým akumulátorom a s odstupom aspoň 4 hodín po ukončení nabijania. Orientačné zistenie kapacity možno následne vykonať jednoduchým meracím prístrojom – voltmetrom. Meriame bez zaťaženia, teda iba napätie bez odberu prúdu. Namerané hodnoty porovnáme s nasledujúcou tabuľkou (poznámka: u starých, dlhšie používaných alebo poškodených batérií môžu byť výsledky merania skreslené alebo úplne bezcenné, také batérie možno rozpoznať a testovať iba zložitejšími metódami):

Stav nabití	Merené napätí
100 %	12,90+ V
75 %	12,60 V
50 %	12,40 V
25 %	12,10 V
0 %	11,90 V

- **Hlboké vybitie** – ak akumulátor úplne vybijete a ponecháte ho takto niekoľko dní, dostane sa do stavu tzv. hlbokeho vybitia, merané napätie bez zaťaženia klesne pod úroveň 11 V, vo vnútri článkov sa naštartuje proces zvaný sulfatácia. Síra, pôvodne obsiahnutá v elektrolyte, sa vplyvom vybijania „nasakuje“ do aktívnych hmôt olovených dosiek. Nabíjaním by došlo k opäťovnému „vytláčeniu“ a zmenšaniu síry sa zriedeným vodnatým elektrolytom, teda zvýšeniu koncentrácie kyseliny. V opačnom prípade však reaguje s olovom, dochádza k ďalšej oxidačii, aktívne hmoty olova sa menia v síran olovnatý, alebo sulfát. Tento proces je v pokročilom štadiu nevravne a akumulátor je nenávratne poškodený. Ak sa akumulátor dostane do stavu hlbokeho vybitia, stáva sa, že ho nie je možné nabiť bežnou automatickou nabíjačkou. Tieto nabíjačky spravidla za A) nie sú schopné rozpoznať napätie hlboke vybitej batérie a proces nabijania vobec nespustí, alebo za B) nabíjanie spustí, ale nie sú schopné prekonať vnútorný odpor sulfatovaného akumulátora a prehrevajú sa.

Pre oživenie skúste zveriť akumulátor do starostlivosti odbornému servisu. Na hlboko vybité a takto poškodené akumulátory sa nevzťahuje záruka.

- **Údržba bezúdržbového akumulátora** – základné pravidlo o údržbe olovených batérií hovorí, udržujte akumulátor, pokiaľ možno, neustále v nabitém stave. Ak je potreba ho vybijat = používať (logicky je), okamžite po vybití ho opäť nabite.

d) uvedenie do prevádzky

Pri uvádzaní staničných batérií do prevádzky sa vždy riadte pokynmi výrobcu zariadenia, o ktorom je batéria určená. Rešpektujte bezpečnostné pokyny. V prípade nejasností sa radšej poradte s odborníkmi.

PL | Instrukcja użytkowania

Bezobsługowy rezerwowy (stacjonarny) akumulator typu AGM (konstrukcja VRLA), bateria ołowiowa z elektrolitem żelowym – z zaworem regulującym, przeznaczona do ALARMÓW, zasilaczy rezerwowych UPS, oświetlenia awaryjnego, telekomunikacji, itp.)

Ta instrukcja opisuje uruchamianie poszczególnych rodzajów baterii – akumulatorów do pracy, ich konserwację, bezpieczne manipulowanie, magazynowanie i likwidację.

Ważne uwagi:

- Każda bateria (ogniwo, akumulator) jest chemicznym źródłem energii elektrycznej, zawiera stałe albo ciekłe związki chemiczne (substancje źrące), które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu, straty majątkowe albo problem dla środowiska naturalnego. Dlatego z bateriami trzeba manipulować niezwykle ostrożnie.
- Akumulator, jako źródło energii elektrycznej, jest w stanie gotowości zdolny do dostarczenia prądu elektrycznego w dowolnej chwili, i to nawet w niekorzystnych sytuacjach! Uwaga, nawet przy częściowo naładowanej baterii, przy połączeniu obu zacisków (klem) materiałem przewodzącym (na przykład przy nieostrożnym manipulowaniu, przy transporcie, magazynowaniu, itp.) dojdzie do niekontrolowanego uwolnienia dużej ilości energii elektrycznej, czyle do tak zwanego ZWARCIA. W najlepszym razie dojdzie tylko do uszkodzenia baterii. W gorszej sytuacji, jeżeli taki stan potrwa dłużej (ale wystarczy tylko kilka sekund), może dojść do pożaru a nawet do wybuchu, powstaną straty materialne i problemy dla środowiska naturalnego oraz zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka! Dlatego z bateriami zawsze należy postępować tak, aby nie dopuścić do zwarzania!
- Zużyte baterie i stare nieużyteczne, działające i nieczynne baterie i ogniwo po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym, który przy niefachowej likwidacji stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego! W większości przypadków baterie zawierają niebezpieczne pierwiastki chemiczne albo ich związki. Ołów, kadmu, rtęć, elektrolit (H_2SO_4), i inne substancje trujące, szkodliwe dla organizmu człowieka. Przy niewłaściwym składowaniu mogą się one uwalniać do środowiska i zatrzucać je. Dlatego bardzo Państwa prosimy, nie likwidujcie zużytych baterii i ogniwa razem z odpadem komunalnym! BEZPŁATNIE odbierzemy od Państwa wszystkie zużyte akumulatory i ogniwa oraz zapewnimy ich właściwy i bezpieczny recykling albo likwidację. Zgodnie z ustawą o odpadach, każda gmina ma obowiązek zorganizować tzw. punkty zbiorcze, w których obywatele mogą oddawać niebezpieczne składniki odpadów komunalnych. Zużyte baterie i ogniwa można również zawsze oddać tam, gdzie kupuje się nowe.
- Poszczególne akumulatory mocno różnią się od siebie. W przypadku wymiany starej baterii na nową trzeba kierować się zaleceniami producenta urządzeń (źródła rezerwowego – UPS, centrali, itp.), który określi, jaki akumulator jest przeznaczony do konkretnego odbiornika. Instalacja nieodpowiedniego typu baterii może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia albo ognia. Nie można w takim przypadku skorzystać z gwarancji ani ze strony dostawcy baterii na wymianę, ani ze strony producenta urządzenia.

a) opis

W baterii rezerwowej, tzw. baterii VRLA (Valve Regulated Lead Acid – ołowiowo-kwasowej z zaworem regulującym) uwalnianie gazów jest kontrolowane tzw. zaworem. W praktyce oznacza to, że w zasadzie nie dochodzi do żadnego wydostawiania się aerosoli z elektrolitu H_2SO_4 . Zawór zapobiega wydostawianiu się gazów i wytrzymuje nadciśnienie do 0,43 kPa. Konstrukcja baterii zawiera ołów i elektrolit nasycający mikrowłókną szkolanolaminatowe (tzw. AGM – absorbed glass mat) albo czasami sam żel (zawierający elektrolit zagęszczony zelem tioktropowym – SiO_2). Baterie rezerwowe typu AGM są zwykle stosowane w urządzeniach typu UPS (źródła rezerwowe), EPS (elektroniczna sygnalizacja przeciwpożarowa), EZS (elektroniczne systemy zabezpieczeń), oświetlenia awaryjnego, aplikacjach telekomunikacyjnych, ale też, jako źródło energii do napędu silników elektrycznych (skutery, zabawki dla dzieci i wiele innych odbiorników).

b) konserwacja, magazynowanie i manipulowanie

Baterie stacjonarne typu AGM są całkowicie bezobsługowe. Podczas ich eksploatacji trzeba jednak przestrzegać podstawowych zasad, aby nie doszło do zmniejszenia ich żywotności. Bardzo istotne są warunki pracy, a szczególnie temperatura otoczenia. Optymalna temperatura pracy podawana przez producenta wynosi 20 do 25 °C. Przy ciągłym albo częstym przekraczaniu tych wartości, żywotność baterii dramatycznie maleje. Przy szczególnie wysokich temperaturach praca może nawet dojść do nieodwracalnego uszkodzenia. Jeżeli bateria będzie dłużej eksploatowana w temperaturach przekraczających 40 °C, przy których procesy chemiczne ulegają przyspieszeniu, dochodzi do gwałtownego gazowania i powstania nadciśnienia wewnętrz ogniw. W takich okolicznościach zawory mogą nie nadążyć z regulacją nadciśnienia i gromadzące gazy nie będą się mogły szybko wydostać na zewnątrz. Akumulator rozgrzeje się, a plastikowa obudowa ulegnie deformacji zwiększąc swoją objętość (dosłownie zostanie nadmuchana). Okres żywotności baterii AGM podawany przez producenta, przy spełnieniu wymaganych optymalnych warunków pracy, wahaje się od 4 do 12 lat zależnie od konkretnych modeli. Dzięki technologii AGM można bardzo skutecznie ograniczyć efekt samoczynnego rozładowania się. Klasyczne baterie z płynnym elektrolitem tracą przez samoczynne rozładowywanie się około 1 % pojemności dziennie, a dla typu AGM ten parametr jest o wiele niższy. Wynosi tylko 1–3 % miesięcznie (czyli maksimum 0,1 % na dobę)! To oczywiście wydłuża czas magazynowania. Manipulowanie i eksplatawanie baterii rezerwowych wymaga tylko przestrzegania podstawowych zasad. Baterie można eksplataować w każdym położeniu. Położenie dнем do góry nie jest jednak korzystne i nie zaleca się go. Bateria nie może być magazynowana, ani eksplataowana w pobliżu otwartego ognia. Upadek z wysokości albo silne uderzenia mogą spowodować nieodwracalne mechaniczne uszkodzenia. Przy magazynowaniu, manipulacji i podczas pracy nie może dojść do zetknięcia styków, bo grozi to zwarzem. W wyniku tego może dojść do uszkodzenia baterii, pożaru, uszczerbku na zdrowiu, ewentualnie do eksplozji baterii. W przypadku mechanicznego uszkodzenia obudowy baterii może dojść do wycieku elektrolitu (substancji źrącej), ewentualnie do jej kontaktu ze skórą. Takie miejsce na skórze należy zaraz umyć czystą wodą i zneutralizować mydłem albo sodą. Przy większej powierzchni kontaktu albo przy poparzeniu, należy jak najszybciej zwrócić się do lekarza.

c) ładowanie

Przed rozpoczęciem procesu ładowania trzeba zawsze sprawdzić, jakie napięcie znamionowe ma Państwa bateria. Następnie trzeba sprawdzić, czy Państwa prostownik nadaje się do ładowania danego typu akumulatora (AGM, GEL) i dysponuje odpowiednim napięciem znamionowym. Trzeba też sprawdzić, czy prąd i moc ładowarki wystarczy do ładowania Państwa akumulatora albo przeciwnie, czy nie jest ona zbyt wydajna, bo wtedy ładowanie będzie się odbywać zbyt dużym prądem.

Ładowanie to nic skomplikowanego, doradzimy Państwu, jak to zrobić. Jeżeli nawet po naszych instrukcjach nie będziecie jeszcze pewni, jak to zrobić, prosimy skonsultować się wcześniej ze specjalistą albo zlecić mu tę usługę. Można również skorzystać z instrukcji załączonej do prostownika.

Niektóre części artykułu c) opisują sytuacje, które dla użytkowników automatycznych ładowarek są zbędne z informacyjnego punktu widzenia. Dlatego te fragmenty są oznaczone gwiazdką *.

- **Typ akumulatora** – będziemy opisywać ładowanie bezobsługowego akumulatora typu AGM lub GEL.
- **Poprawne napięcie** – sprawdzamy, czy Państwa ładowarka jest ustawiona na właściwe napięcie ładowania dla 12 V baterii albo 6 V baterii; niektóre ładowarki nie mają przełącznika i wystarczy wtedy tylko sprawdzić, czy dane na obu komponentach są zgodne (na przykład prostownik 12 V i bateria również 12 V).
- **Poprawna polaryzacja** – przed włączeniem ładowarki do pracy sprawdzamy oznaczenie biegunków na baterii i końcówkach przewodów ładowarki, potem poprawnie łączymy plus do plusa i minus do minusa; w przeciwnym razie nastąpi zwarcie.
- **Wentylacja** – sprawdzamy, czy otwory (szczeliny zaworów) nie są zanieczyszczone albo zaślepione, a gazy mogą w razie potrzeby wydostać się z baterii, wentylacja = szczeliny zaworów w pokrywie baterii (z góry albo z boku), w razie zapchania grozi gromadzenie się gazów wewnętrz baterii i jej nieodwracalne uszkodzenie. Niektóre baterie nie mają takich szczelin albo są one ukryte.
- **Ustawienie automatycznej ładowarki** – w przypadku, gdy ładowarka ma różne możliwości ustawień, kierujemy się instrukcją producenta ładowarki. Z reguły ustawia się napięcie ładowania i prąd. Instrukcje dotyczące prądu ładowania można znaleźć w tym rozdziale. Jeżeli ładowarka nie wymaga żadnych ustawień, uruchamiamy ją do pracy włączając wtyczkę przewodu zasilającego wprost do gniazdką sieci elektrycznej 220 V (230 V), przewody z zaciskami (krokodylkami) powinny już być podłączone do biegunków baterii.
- **Prąd ładowania*** – ogólnie obowiązująca reguła mówi, że ładowanie odbywa się prądem o wartości jednej dziesiątej (1/10) pojemności baterii. Na przykład, jeżeli mamy akumulator o pojemności 60 Ah, ładujemy go prądem 6 A ($60:10 = 6$ A). Istnieje jednakniejszy wzór do ładowania, który mówi, że prąd ładowania powinien mieć wartość 0,12 pojemności akumulatora. Inaczej: $I = 0,12 \times C$. W praktyce dla 60 Ah, mamy $60 \times 0,12 =$ prąd ładowania wynosi 7,2 A.

Aktualna większość użytkowników dysponuje automatycznymi ładowarkami i w takim przypadku trzeba tylko dobrą ładowarkę o wystarczającym prądzie z uwzględnieniem faktu, że czas ładowania jest wprost proporcjonalny do prądu ładowania, a czas ładowania nie był zbyt długi (dla 60 Ah prąd poniżej 1 A to trochę za mało). I przeciwne, wybranie zbyt mocnej ładowarki, która niepotrzebnie spowoduje zbyt szybkie ładowanie jest przez dłuższy czas niekorzystne dla akumulatora (na przykład dla 60 Ah prąd powyżej 14 A jest za duży).

Uwaga: jeżeli ładujemy z regulacją prądu ładowania, to korzystamy ze wzoru „ $I = 0,12 \times C$ ” aż do osiągnięcia napięcia 14,2 V, potem zmniejszamy prąd do połowy i kontynuujemy (napięcie na końcu osiągnie 14,4 V).

- **Oznaki pełnego naładowania*** – ogólnie obowiązuje, że baterie ładują się przez czas konieczny do wystąpienia oznak pełnego naładowania. W bezobsługowych bateriach bez korków albo AGM z elektrolitem żelowym, gdzie gęstości elektrolitu nie można zmierzyć, w żadnym razie nie próbujemy sić dostać do wnętrza baterii! 12 V bezobsługowych bateriach ołowiuowych typu AGM albo GEL, ładowanych w zwykły sposób, ładowarką ręczną, można ocenić stan naładowania za pomocą pomiaru napięcia na biegunkach podczas ładowania. Wartości trzeba interpretować następująco: 14,3 V = 90 % naładowania, 14,4 do 14,5 V = 100 % naładowanie.

UWAGA – przy pomiarze uważa się na poprawne ustawienie zakresu pomiarowego w mierniku – napięcia [V – voltage].

- **Szybkie ładowanie*** – W przypadku konieczności szybkiego ładowania, można wyjątkowo zastosować prąd ładowania o wartości $I = 1 \times C$ (w naszym przypadku dla baterii 60 Ah prąd ładowania wyniesie 60 A). Takim prądem można jednak ładować

nie dłużej, niż 30 minut! Trzeba pamiętać, że im częściej będziemy stosować większe prądy ładowania do swoich baterii, tym krótszej żywotności akumulatora należy się spodziewać w przyszłości.

- **Pojemność akumulatora** – aktualną pojemność (stan naładowania) można w przybliżeniu oszacować prostymi przyrządami pomiarowymi. Można wykorzystać przyrządy do orientacyjnego pomiaru bez obciążenia akumulatora albo dokładniejsze przyrządy mierzące rezystancję wewnętrzną. Dostępna pojemność i żywotność akumulatora można dokładnie zbadać tylko w złożonym procesie diagnostycznym, za pomocą drogiego testera działającego na zadanie ładowania i rozładowywania. Tak wykonywana diagnostyka może trwać w przypadku małych baterii nawet przez kilka godzin, a dla dużych baterii nawet kilka dni. Jakikolwiek test wykonywany w celu sprawdzenia pojemności baterie zaleca się wykonywać z całkowicie naładowanym akumulatorem i po czasie przynajmniej 4 godzin po zakończeniu ładowania. Orientacyjne ustalenie pojemności można potem wykonać prostym przyrządem pomiarowym – woltomierzem. Mierzmy bez obciążenia, czyli tylko napięcie bez poboru prądu. Wartości zmierzone porównujemy z poniższą tabelką (uwaga: w starych, długo eksploatowanych albo uszkodzonych bateriach wyniki pomiarów mogą być niepewne albo zupełnie błędne, takie baterie trzeba rozpoznać i sprawdzać bardziej złożonymi sposobami):

Stan naładowania	Mierzone napięcie
100 %	12,90+ V
75 %	12,60 V
50 %	12,40 V
25 %	12,10 V
0 %	11,90 V

- **Głębokie rozładowanie** – jeżeli akumulator zostanie całkowicie rozładowany i pozostawiony w takim stanie na kilka dni, przejdzie on do stanu tzw. głębokiego rozładowania, napięcie mierzone bez obciążenia spadnie poniżej 11 V, wewnętrz ognia będzie zachodzić proces zwany zasiarczaniem. Siarka występująca dotychczas w elektrolicie pod wpływem rozładowania „wsiąka” do masy czynnej płyt ołowianych. Ładowanie spowodowałoby ponowne „wyścienie” i zmieszanie siarki z rozcierzionym wodnistym elektrolitem, czyli zwiększenie stężenia kwasu. W przeciwnym jednak razie zachodzi reakcja z ołowiem, następuje dalsze utlenianie, substancja czynna na płycie ołowianej zmienia się w siarczan ołowiu, czyli krótko mówiąc akumulator zasiarcza się. Ten proces w stanie zaawansowanym jest nieodwracalny i akumulator ulega poważnemu uszkodzeniu. Jeżeli akumulator znajdzie się w stanie głębokiego rozładowania, to nie można go już naładować zwykłą automatyczną ładowarką. Te ładowarki z reguły, patrz A) nie są zdolne do rozpoznania napięcia głęboko rozładowanej baterii i proces ładowania w ogóle nie włączy się, albo B) ładowanie włączy się, ale prostownik nie będzie zdolny do pokonania zwiększonej rezystancji zasiarczonego akumulatora i przegrzeje się.

Prób ożywienia takiego akumulatora trzeba zlecić do specjalistycznego serwisu. Akumulatory głęboko rozładowane i uszkodzone nie podlegają żadnej gwarancji.

- **Konserwacja bezobsługowego akumulatora** – podstawowa zasada konserwacji baterii ołowiuowych mówi, żeby, jeżeli to możliwe utrzymywać zawsze akumulator w stanie naładowanym. Jeżeli trzeba go rozładować = używać (logicznie tak), to po rozładowaniu trzeba go zaraz naładować.

d) uruchomienie do eksploatacji

Przy uruchamianiu baterii stacjonarnych do pracy trzeba się zawsze kierować zaleceniami producenta urządzenia, do którego bateria jest przeznaczona. Trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W przypadku wątpliwości trzeba się skonsultować ze specjalistami.

HU | Üzemeltetési kézikönyv

AGM típusú karbantartásmentes készlenléti (helyhez kötött) akkumulátor (VRLA kialakítás, elektrolittal átitatott, szeleppel felügyelt ólom akkumulátor. Alkalmaszási területek: RIASZTÁS, UPS készlenlét, vészelyzeti megvilágítás, telekommunikációs, stb. alkalmazások)

Ez a kézikönyv ismerteti az egyes akkumulátor típusok üzembe helyezését, azok karbantartását, biztonságos kezelését, tárolását, és hulladékkezelését.

A) Fontos figyelmeztetés:

- minden akkumulátor (cella, akkumulátor) kémiai elektromos áramforrásnak számít; szilárd, vagy folyékony halmazállapotú kémiai anyagot tartalmaznak (maró hatásúak), ami káros lehet az ember egészségére, károsíthatja a vagyontárgyakat, illetve a környezetet. Éppen ezért az akkumulátorokat különös gondjal kell kezelni.
- Az akkumulátor, mint energiaforrás, bármely pillanatban kész elektromos energiát szolgáltatni, és ez alól nem kívánételek a nem szándékolt helyzetek sem! Figyelem, hogy a részlegesen lemerült akkumulátoroknál is igaz, hogy a kivezetések (terminálak) összekötése elektromosan vezető anyaggal (pl. gondatlan kezelés során, szállításkor, tároláskor, stb.) jelentős mennyiségi elektromos energia felszabadulásával jár, ezt RÖVIDZÁRLATNAK hívjuk. Jobb esetben mindenkorral megnő a töltések. Rosszabb esetben, feltéve, hogy a vezető bárhol elérhető, vagy akár robbanást okozhat, megrongálja az épületet, vagy a környezetet, és nem utolsó sorban az emberre nézve egészségtársadalomtól, vagy akár halált okozhat! Éppen ezért javasolt, hogy az akkumulátorot mindenkorral megnyomva, majd úgy kezelje, hogy ne okozzon rövidzárlatot!
- Az elhasznált akkumulátorok és cellák, valamint a nem használt régi akkumulátorok függetlenül attól, hogy még funkcionálnak, vagy sem, a használat után veszélyes hulladékká válnak, és mint ilyen, helytelen hulladékkezelés esetén súlyos kockázatot jelentenek a környezetre! Az akkumulátorok tulajnomó többsége veszélyes kémiai elemeket és vegyületeket tartalmaz. Az ólom, kadmium, hidrogén, elektrolit (H_2SO_4), és más mérgező vegyszerek károsak az egészségre. Ezek a helytelen hulladékkezelés eredményeképpen felszabadulhatnak, és szennyezhetik a természetet. Ez az oka, hogy hangsúlyozzunk a kérükjük, az elhasznált akkumulátorokat és cellákat ne kezelje háztartási hulladékként! A kimerült akkumulátorokat és cellákat INGENY VISSZAVESZÜLÖTTÖL, és gondoskodunk a megfelelő és biztonságos megsemmisítésükről és újra hasznosításukról. A hulladékkezelésre vonatkozó törvény előírása szerint minden városvezetésnek gondoskodnia kell ún. begyűjtő helyekről, ahol a lakosok leadhatják a háztartási hulladékukat előforduló veszélyes anyagokat. Az elhasznált akkumulátorokat mindenkorral átvessék az értékesítésük helyén is.
- Az egyes akkumulátorok nagyban eltérnek egymástól. Amikor az elhasznált akkumulátorot cserél újra, mindenkorral a készülék gyártójának utasításait (tartalek áramforrás - UPS-hez, stb.), amelyben a gyártó eléríti, melyik akkumulátorról terveztek az adott készülékhez. A nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése a készülékebe annak végleges tönkremenelést okozhatja. Ilyen esetben nem lehet garanciával igényt érvényesíteni sem az akkumulátor gyártója, sem pedig a készülék gyártója felé.

a) Ismertetés

A VRLA (szeleppel felügyelt savas ólom) készlenléti akkumulátorból egy szelepen keresztül távoznak a felszabadult gázok. A gyakorlatban ez biztosítja, hogy a H_2SO_4 elektrolitból szinte semennyi gáz nem szivárog a szabadba. A szelép megakadályozza a szivárgást és maximum 0,43 kPa-ing kezelni tudja a kialakult tulányomást. Az akkumulátor működése az ólomi és elektrolit mikro szálas üvegszálhöz kötődésén alapul (un. AGM – abszorbeált üveggypot), illetve speciális esetben gélhez (tixotropikus géllel vastagított elektrolitot tartalmaz – SiO₂). Az AGM típusú készlenléti akkumulátorokat elterjedten használják UPS-jel-

legű berendezésekben (készlenléti áramforrás), EPS berendezésekben (elektronikus tűzjelző készülékek), EZS készülékekben (elektronikus biztonsági rendszerek), vészelyzeti világításokhoz, telekommunikációs alkalmazásokhoz, de áramforrása lehet elektromos motor aktuátoroknak is (robogó, játékok, és számos más készülék).

b) Karbantartás, tárolás és kezelés

A helyhez kötött AGM típusú akkumulátorok nem igényelnek karbantartást. Ennek ellenére a használatuk során néhány alapszabályt be kell tartani annak érdekében, hogy élettartamuk ne rövidüljön meg. Az üzemeltetési feltételek nagyon fontosak, különösen a környezeti hőmérséklet. A gyártó által javasolt optimális ütemű hőmérséklet 20 °C és 25 °C között van. Ha folyamatosan, vagy átmenetileg és hatarterétek felettes hőmérsékleten üzemeltek, az akkumulátor hasznos élettartama drasztikusan lecsökken. Szélsőségesen magas üzemi hőmérséklet esetén maradandó károsodás következhet be. Ha az akkumulátor hosszabb ideig 40 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek teszik ki, amely hőmérsékleten minden kémiai folyamat gyorsabban zajlik, intenzív gázfejlődés alakul ki, aminek következtében a cellában a belső nyomás megnő. Ilyen körülmenyen közzött a szelép nem lesz képes szabályozni a tulinyomást, és a felfüggesztett gázok nem tudnak eltávozni, a térfogatuk megnövekszik (az akkumulátor szó szerint felfüvödik). Az AGM akkumulátorok gyártó által közölt élettartama optimális üzemi hőmérséklet között 4 – 12 év az adott modelltől függően. Az AMG technológia igen hatékonyan semlegesít az önkisülés jelenségét. Miközben a hagyományos bemerített akkumulátorok önkisülése naponta a kapacitásnak kb. 1 %-át teszi ki, az AGM típus esetében ez a veszteség jelentősen kisebb. A kapacitásvesztés kb. 1-3 % havonta (vagyis maximum 0,1 % naponta)! Ez természetesen kitolja a tárolhatósági időt. A készlenléti akkumulátorok üzemeltetése és tárolása mindenkorral alapvető szabályok betartását igényli. Az akkumulátorokat mindenkorral használni lehet használni. A fejére állított pozíció a legkevésbé kedvező, ezért ez nem ajánlott. Az akkumulátorot tilos nyílt láng mellett üzemeltetni, vagy tárolni. Magasból leesés, vagy erős ütődés esetén javíthatatlan mechanikai sérülés következhet be. Az érintkezőket nem szabad összezární tárolás, kezelés, vagy üzemeltetés során, ez rövidzárlat kockázatát hordozza. Ennek következménye az akkumulátor megrongálódása, tűz, az egészség, vagy élet kockázatája, illetve az akkumulátor felerobbanása lehet. Az akkumulátor hár mechanikai sérülése esetén az elektrolit kiszökhet (maróhatás), illetve érintkezésbe kerülhet a bőrrel. Bőrrel érintkezés esetén az érintett terület tiszta vízzel azonnal le kell öblíteni, majd az elektrolitot szappannal, vagy mosószerrel semlegesíteni kell. Ennél intenzívebb érintkezés, vagy marás esetén a lehetséges orvoshoz kell fordulni.

c) Töltés

A töltési művelet megkezdése előtt ellenőrizze az akkumulátor névleges feszültségét. Ezt követően ellenőrizze, hogy a töltő berendezés alkalmas-e az adott típusú akkumulátor töltéséhez (AGM, GEL) és képes-e biztosítani a szükséges névleges feszültséget. Végül, de nem utolsó sorban, ellenőrizze a töltő teljesítményét, megfelelő-e az ön akkumulátorának a töltéséhez, illetve nem túlzottan nagy teljesítményű-e, ami szintén nem kívánatos, mivel esetleg túl nagy áramfösséggel tölténé az akkumulátor.

A töltés nem bonyolult, elmondjuk, hogyan kell végezni. Ha nem biztos benne, hogy az utasításokat pontosan értette, kérjen tanácsot hozzáérőt személytől, vagy kérje fel a hozzáérőt személyt a töltés elvégzésére. Esetleg olvassa el újra a töltőhöz kapott kézikönyvet.

A c) fejezet néhány bekezdése olyan információt tartalmaz, amely automatára töltő használó felhasználók esetén nem relevánsak. Ezeket a bekezdéseket csillaggal (*) jelöltük meg.

- **Akkumulátor típus** – a karbantartásmentes AGM, vagy GEL típusú akkumulátor töltését ismertetjük.
- **Megfelelő feszültség** – gyöződjön meg róla, hogy a töltő a megfelelő névleges feszültségre van állítva a 12-V-os vagy 6-V-os akkumulátorokhoz. Néhány töltőn nem található kapcsoló, ezeknél elegendő, ha ellenőrzi, hogy az értékek mindenkorral megfeleljenek (pl. 12-V-os töltő és 12-V-os akkumulátor).

• **Megfelelő polaritás** – a töltő bekapcsolása előtt ellenőrizze az akkumulátoron a polaritások sorrendjét, valamint a töltő kábel terminal csipeszeit, majd értelemszerűen csatlakoztassa a pluszt a pluszhoz, a mínuszat a mínuszhoz. Ha nem így tesz, rövidzárlatot idéz el.

• **Szellőzés** – ellenőrizze, hogy a szellőzés (szelép résék) nem piszkolódottak, vagy tömörtek el, és hogy a gázok szükség szerint szabadon tudnak távozni az akkumulátorból. Szellőzés = szelép résnyire nyitva az akkumulátor burkolatban (a tetején, vagy az oldalán). Ha ezek a részek eltömöríték, a gázok felgyülemlenek belül és maradandó rongálódást okozhatnak. Vannak akkumulátorok, melyek nem rendelkeznek ilyen résékkel, vagy el vannak fedve.

• **Automatikus töltő beállítása** – amennyiben a töltő további lehetőségeket is tartalmaz, kövesse a töltő kézikönyvében leírtakat. A töltési feszültség és a töltőáram általában adott. A következő bevezetésben talál utasításokat az aktuális értékekkel történő töltésre. Amennyiben a töltő nem rendelkezik semmilyen állítási lehetőséggel, kezdje azzal, hogy bedugja a tápkábelt dugaszát a 220 V (230 V) fali csatlakozába, majd ez után a sorozt císpesszel ellátott kábeleket csatlakoztatja az akkumulátor pólusaihoz.

• **Töltőáram*** – általános szabályként töltse az akkumulátort az akkumulátor kapacitásának tizedrészének (1/10) megfelelő áramerősséggel. Számokkal kifejezve, ha az akkumulátor kapacitása 60 Ah, a töltőáram legyen 6 A ($60:10 = 6 A$). Létezik egy pontosabb képlet is a töltési áramhoz, ami szerint a töltőáram nagysága legyen $0,12 \times C$ (a töltőáram legyen 0,12-szerese az akkumulátor kapacitásának. Más szóval: " $I = 0,12 \times C$ ". Gyakorlatban a 60 Ah akkumulátor esetében: $60 \times 0,12 = 7,2$ A töltőáram.

A használók többsége automata töltött használ. Ilyen esetben mindenkorra az eléréséges áramerősséget biztosító megfelelő töltő kell kivíásztani. Vegye figyelembe, hogy a töltési idő egyenesen arányos a töltőárammal, és a töltési idő tű hosszú is lehet (egy 60 Ah akkumulátornál 1 A-es töltés tűlsgosan lassú). Márészről azonban ne válasszon túl erős töltőt sem, hogy elkerülje a tűlsgosan gyors töltést, ez hosszú távon szintén károsítja az akkumulátort (pl. egy 60 Ah akkumulátor esetén a 14 A töltőáram túl nagynak számít).

Megjegyzés: Ha állítható töltőárammal tölt, a töltéshez alkalmazza ezt a képletet: " $I = 0,12 \times C$ " a maximum 14,2 V elérésig, majd csökkenve az áramerősséget a felére és folytassa a töltés, amíg az akkumulátor teljesen fel nem töltött (a feszültség elérte a 14,4 V-ot).

• **Teljesen feltöltött állapot felismerése*** – az akkumulátor töltése általában addig folytatódik, amíg a teljes feltöltöttség jelei meg nem jelennek. A dugók nélküli karbantartásmentes akkumulátorok esetében, vagy az elektrolitba mártott AGM esetében a vastagságot már nem lehet mérimi. Semmilyen körülmenyek között se próbáljon meg benyúlni az akkumulátor belsejébe! A 12 V-os karbantartásmentes AGM vagy GEL típusú ólom akkumulátorok esetében a töltést a szokásos módon végezze manuális töltő segítségével. A töltöttség állapotát a pólusok között töltés közben mérte feszültség értékéből lehet megalapítani. Az érték értelmezéséhez a következő használható: $14,3 V = 90 - 95 \% \text{ töltöttség}$, $14,4 - 14,5 V = 100 \% \text{ töltöttség}$.

FIGYELEM – Ügyeljen a mérőműszer helyes beállítására – feszült ség [V].

• **Gyorstöltés*** – ha szükséges, lehetőség van gyorstöltésre $I = 1 \times C$ töltőáram alkalmazásával (ami esetünkben a 60 Ah akkumulátornál a töltőárama 60 A). Azonban ezzel az áramerősséggel nem szabad 30 percnél hosszabb ideig tölteni! Ne feledje, minél gyakrabban használ nagyobb áramot a töltéshez, annál rövidebb élettartamot lehet majd remélni az akkumulártól a jövőben.

• **Akkumulátor kapacitás** – mérésssel az adott kapacitás (töltöttségi állapot) nagyjából meghatározható. Ebben vagy egy közelítő mérést végez műszer használható nem terhel akkumulátorhoz, vagy egy pontosabb mérést biztosító, belső ellenállással rendelkező műszer. Tudni kell azonban, hogy az akkumulátor hátralévő élettartamának pontos meghatározásához komplex diagnosztikai eljárást kell végrehajtani olyan drága teszt műszerekkel, melyek

a töltés-kísütés folyamatának elvét veszik figyelembe. Az ilyen diagnosztika kicsi akkumulátoronál több órát is igénybe vehet, és több napot is nagyobb akkumulátoronál. Bármely akkumulátor kapacitás tesztjénél javasolt, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban legyen, és a tesztelés a töltés után legalább 4 óra elteltével kezdődjön. Körülbelül kapacitás teszt elvégezhető elektromos mérőműszerrel – feszültségmérővel. Ez terhelés nélküli mérés, vagyis csak feszültségmérés áram jelenléte nélkül. A mért értéket vesse össze a lenti táblázatban lévő értékekkel (megjegyzés: öreg, hosszabb ideje használt, vagy sérült akkumulátoronál a teszt eredmények hamisak, vagy teljesen használhatatlanok lehetnek. Az ilyen akkumulátor megítélése és tesztelése csak összetettebb eljárásokkal végezhető):

Töltöttségi állapot	Mért feszültség
100 %	12,90+ V
75 %	12,60 V
50 %	12,40 V
25 %	12,10 V
0 %	11,90 V

• **Mély kísütés** – ha egy akkumulátor teljesen le van merülve és így hagyják még néhány napig, az ún. mély kísülési állapot következik be, és a terhelés nélkül mért feszültség 11 V alá esik, megindul a cellulán belüli szulfátosodás folyamata. A kén eredetileg az elektrolitban található „átitaja” az ólom lapokat, és a kísülés révén aktiválódnak. A töltés ezt követően ismételten „vízzsanyornia” és elkeveri a ként a vizes elektrolitba, vagyis növeli a savas telítettséget. Márészről azonban reakcióba lép az ólommal, további oxidációt okozva, amitől az aktív ólom felületek megváltoznak, vagyí összetételű ólom-szulfát, röviden szulfát lesz. Előrehaladott állapotban ez a folyamat nem visszafordítható és az akkumulátor javíthatatlanul tönkremegy. Ha az akkumulátor mély kísültött állapotba kerül, gyakran előfordul, hogy normál automatika töltővel nem lehet feltölteni. Az ilyen töltők hajlamosak rá, hogy A) nem képesek a mélyen kísültött akkumulátor feszültségének érzékelésére és így a töltési folyamat nem indul el, vagy B) elindul ugyan a töltés, de nem képes a szulfátosodott akkumulátor belső ellenállását legyőzni és túlmelegszik.

Az ilyen akkumulátor működőképes állapotba visszahozásában egy szakszerviz esetleg tud segíteni. A mélyen kísültött akkumulátorokra, és az ebből eredően meghibásodott akkumulátorokra nem vonatkozik a garancia.

• **A karbantartásmentes akkumulátor karbantartása** – az ólom akkumulátorok karbantartásának az alapszabálya: ha lehetséges, mindig tartsa az akkumulátor feltöltött állapotban. Ha kísütés-lemerítés vált szükségesként a kísütést követően (értlelemszerűen) azonnal töltse fel.

d) Az akkumulátor használatba vétele

Az akkumulátor használatba vételéhez minden kövesse a készülék gyártójának utasításait. Tartsa be a biztonságra vonatkozó utasításokat. Ha kézségei támadnak, szakembertől kérjen tanácsot.

SI | Navodila za uporabo

Rezervni akumulator (postaja), ki ne terja vzdrževanja, tip AGM (konstrukcija VRLA, svinčeni akumulator z absorbitanim elektrolitom – z ventili za regulacijo, primeren za ALARME, UPS varnostne vire, zasilno osvetlitev, telekomunikacije, itn.)

Ta navodila opisujejo aktiviranje posameznih vrst baterij – akumulatorjev, vzdrževanje le-teh, varno manipulacijo, skladljenje in uničenje.

⚠ Pomembna opozorila:

- Vsaka baterija (celica, akumulator) je kemični vir električne energije, vsebuje trdne ali tekoče kemijske spojine (jedkala), ki

lahko povzročijo škodujejo zdravju, premoženju ali okolju. Zato z akumulatorji manipulirajte zelo previdno.

- Akumulator, kot vir električne energije, je v pripravljenem stanju sposoben kadarkoli dobavljati električni tok, in sicer tudi v neželenih okoliščinah! Pozor tudi pri delno napolnjenem akumulatorju, pri medsebojni povezavi obeh kontaktov (terminalov) s prevodnim materialom (npr. pri neprevidni manipulaciji, med prevozom, skladiščenjem, ipd.) pride do nenadzorovanega sprostitev velike količine električne energije, do takoj imenovanega KRATKEGA STIKA. V boljšem primeru pride le do poškodovanja akumulatorja. V hujšem primeru, če je efekt dolgoročen (vendar zadostuje tudi le nekaj sekund), lahko povzroči požar, celo eksplozijo, škodo na premoženju ali okolju, ampak ne nazadnje tudi škodo na zdravju ali življenju človeka! Zato ravnjajte z akumulatorji vedno tako, da do kratkega stika ne pride!
- Porabljene akumulatorje tudi stare neuporabljene, funkcjske in izpraznjene akumulatorje in celice postanejo po porabi samodejno nevaren odpadek, ki pri nestrovnem uničenju lahko resno škoduje okolju! Akumulatorji v pretežni večini vsebujejo nevarne kemijske prvine ali spojine le-teh. Svinec, kadmij, žveplo, elektrolit (H_2SO_4), ampak tudi druge, za človeški organizem škodljive, strupenje snovi. Te se lahko pod vplivom napadnega odlaganja sprščajo v naravo in jo onesnažujejo. Zato vas prosimo, ne odlagajte porabljenih akumulatorjev in celic med komunalne odpadke! Kakršnekoli porabljene akumulatorje in celice od vas BREZPLAČNO prevzamemo in zagotovimo pravilno in varno reciklažo ali uničenje le-teh. Po zakonu o odpadkih ima vsaka občina dolžnost zagotoviti t.i. zbirna mesta, kamor lahko njeni prebivalci odlagajo nevarne sestavine komunalnih odpadkov. Porabljene akumulatorje in celice vedno lahko oddate tudi tam, kjer boste kupili nove.
- Posamezni akumulatorji se izrazito razlikujejo. V primeru zamenjave starega akumulatorja z novim je treba upoštevati navodila proizvajalca naprave (rezervnega vira – UPS, centralne itn.), ki navaja, kateri akumulator je predviden za katere naprave. Instalaciji neprimernega tipa akumulatorja lahko ima za posledico dokončno poškodovanje naprave. V takšnem primeru ni možno priznati garancije niti s strani dobavitelja nadomestnega akumulatorja, niti s strani proizvajalca naprave.

a) opis

Pri rezervnem akumulatorju, t.i. VRLA akumulatorju (Valve Regulated Lead Acid – z ventili za regulacijo) se sproščanje plinov regulira s t.i. ventilom. V praksi to pomeni, da v bistvo do nobenega uhajanja aerosolov iz elektrolita H_2SO_4 ne prihaja. Ventil prepreči uhajanje plinov in zmore nadtlak vse do 0,43 kPa. Konstrukcija akumulatorja je zgrajena na osnovi svinca in elektrolita, vezanega v steklenke mikrovklavki (t.i. AGM – absorbed glass mat) ali izjemoma v gel (vsebujejo elektrolit strjen s tiksotropnim gelom – SiO_2). Rezervni akumulatorji tipa AGM se navadno uporabljajo v napravah tipa UPS (varnostni virusi), EPS (elektronska požarna postaja), EZS (elektronski varnostni sistemi), zasilne osvetlitve, telekomunikacijske aplikacije, ampak tudi kot vir pogona za elektromotorje (skuterji, otroške igrače in vrsta drugih naprav).

b) vzdrževanje, skladiščenje in manipulacija

Akumulatorji tipa AGM popolnoma ne terjajo vzdrževanja. Med uporabljanjem pa je treba upoštevati osnovna pravila, da ne prihaja do zniževanja življenske dobe. Zelo pomembni so pogoni delovanja, predvsem temperatura okolja. Optimalna obratovalna temperatura, ki jo navaja proizvajalec, je 20 do 25 °C. Pri trajni ali delni prekoračitvi teh vrednosti se življenska doba akumulatorja dramatično zmanjšuje. Pri skrajno visokih obratovalnih temperaturah lahko pride celo do dokončnega poškodovanja. Če je akumulator dolgoročno izpostavljen obratovalnim temperaturam čez 40 °C, pri katerih se vsi kemijski postopki pospešujejo, začenja prihajati do visokega sproščanja plinov in torej nadtlaka znotraj celice. V takšnih okoliščinah niso ventili več sposobni ta nadtlak regulirati in plini, ki se kopijo, ne morejo uhajati. Akumulator se segreva in plastično ohiše se deformira in povečuje obseg (dobesedno se napihne). Življenska doba akumulatorjev AGM, ki jo navajajo proizvajalci, ob izpolnjevanju predpisanih optimalnih po-

gojev delovanja, se giblje od 4 do 12 let v odvisnosti od modela. Zaradi tehnologije AGM je zelo učinkovitoomejvan efekt samopraznenja. Medtem ko klasični zaliži akumulatorji izgubljajo s samopraznenjem približno 1 % kapacitete dnevno, pri tipu AGM je ta vrednost bistveno nižja. Gre približno za o 1–3 % mesečno (torej maksimalno 0,1 % dnevno)! S tem se seveda podaljšuje doba skladiščenja. Manipulacija in delovanje rezervnih akumulatorjev zahteva le upoštevanje osnovnih pravil. Akumulator lahko deluje v kateremkoli položaju. Položaj z dnem gor je pa najmanj primeren in se odsvetuje. Akumulator se ne sme skladiščiti niti ne sme delovati v bližini odprtega ognja. Padec iz višine ali težki udarci lahko povzročijo dokončno mehanično poškodovanje. Pri skladiščenju, med manipulacijo niti med delovanjem ne sme priti do povezave kontaktov, drugače grozi kratek stik. Zaradi tega lahko pride do poškodovanja akumulatorja, požara, poškodovanja zdravja ali življenja, oziroma do eksplozije akumulatorja. V primeru mehaničnega poškodovanja ohišja lahko pride do uhajanja elektrolita (jedkala), oziroma do stika s kožo. Prizadeto mesto takoj oplaknite s čisto vodo in neutralizirajte z milom ali sodo. Pri obsežnejšem kontaktu, ali pri razjadi čim prej poiščite zdravniško pomoč.

c) polnjenje

Pred začetkom postopka polnjenja vedno preverite, kakšno nazivno napetost ima vaš akumulator. Dalje preverite, ali je vaš polnilec primeren za polnjenje določenega tipa akumulatorja (AGM, GEL) in če ima ustrezno nazivno napetost. Ne nazadnje preverite, ali je polnilec zadostni močen za polnjenje vašega akumulatorja ali obratno, da ni premočen, torej tudi neprimeren, ker polni s premočnim tokom.

Pолнjenje ni niti komplikiranega, vam damo nasvet, kako in kaj. Če ne boste niti po naših navodilih prepričani, vedno se raje posvetujte s strokovnjakom ali mu to dejavnost prepustite. Lahko tudi uporabite navodila, priložena polnilcu.

Nekateri deli članka c) opisujejo situacije, ki so za uporabnike samodejnih polnilcev iz informativnega vidika odvečne. Ta poglavja so zato označena z zvezdico *.

- **Tip akumulatorja** – opisovali bomo polnjenje akumulatorja, ki ne terja vzdrževanja, tipa AGM ali GEL.
- **Pravilna napetost** – preverite, da je vaš polnilec nastavljen na pravilno nazivno polnilno napetost za 12 V akumulatorje ali 6 V akumulatorje, nekateri polnilci nimajo preklopnika, torej zadostuje le preveriti, če so usklajeni podatki na obeh napravah (npr. polnilec 12 V in akumulator tudi 12 V).
- **Pravilna polarnost** – pred vklopom polnilca preverite razvrstitev kontaktov na akumulatorju in sponke na kablih polnilca, potem pravilno priključite plus na plus in minus na minus, v nasprotnem primeru grozi kratek stik.
- **Prezračevanje** – preverite, da prezračevanje (špranje ventilov) ni zamazano ali zamazeno, in plini lahko v primeru nuje iz akumulatorja prosto uhajajo, prezračevanje = špranje ventilov na pokrovu akumulatorja (zgoraj ali na strani), v primeru zamašitve grozi kopicanje plinov znotraj akumulatorja, oziroma dokončno poškodovanje. Nekateri akumulatorji špranj nimajo ali so skrite.
- **Nastavitev samodejnega polnilca** – v primeru, da ima polnilec več možnosti nastavitev, upoštevajte navodila proizvajalca polnilca. Večinoma se nastavlja polnilna napetost in tok. Navodila o velikosti polnilnega toka lahko najdete v naslednjem odstavku. Če polnilec nima nobene nastavitev, vklopite ga z priključitvijo vtičnice električnega omrežja 220 V (230 V), kabli s sponkami naj bi že bili priključeni na kontakte akumulatorja.
- **Polnilni tok*** – splošno veljavno pravilo se glasi, polnite s tokom velikosti ene desetinke (1/10) kapacitete akumulatorja. Izrazeno s številkami, če imate 60 Ah akumulator, polnite ga z 6 A (60:10 = 6 A). Obstaja bolj natančna polnilna formula, ki se glasi, polnil tok naj bi bil enak 0,12-ti večkratniku kapacitete akumulatorja. Oziroma $I = 0,12 \times C^*$. V praksi, če imate 60 Ah, potem $60 \times 0,12 =$ polnilni tok 7,2 A.

V današnjem času ima večina uporabnikov samodejne polnilce, v takšnem primeru samo izberite primeren polnilec z zadostnim tokom, glede na dejstvo, da je čas polnjenja neposredno so-

razmeren velikosti polnilnega toka in da čas polnjenja ne bo po nepotrebnem predolg (za 60 Ah je tok pod 1 A premalo). In obratno, ne izbirajte premočnega polnilca, da ne prihaja do odvečnega hitrega polnjenja, ki akumulatorju dolgoročno ne ustreza (npr. za 60 Ah je tok čez 14 A premičen).

Opomba: če polnite z nastavljivim polnilnim tokom, polnite po formuli „ $I = 0,12 \times C'$ vse do doseganja napetosti 14,2 V, po tem tok znižajte na polovico in nadaljujte vse do konca (napetost doseže 14,4 V).

- **Znaki popolne napolnitve*** – splošno velja, da se akumulator polni za čas potreben za doseganje znakov popolne napolnitve. Pri akumulatorjih, ki ne terjajo vzdrževanja brez zamaškov, ali AGM z absorbiranim elektrolitom, ni več možno izmeriti gostote, v nobenem primeru ne poskušajte prodrieti v akumulator! Pri 12V svinčenem akumulatorju, ki ne terja vzdrževanja, tipa AGM ali GEL, polnjenjem na navaden način, z ročnim polnilcem, je možno oceniti stanje napolnitve s pomočjo meritve napetosti na kontaktih med polnjenjem. Vrednosti je možno interpretirati takole: $14,3\text{ V} = 90\%$ napolnjeno, $14,4\text{ do }14,5\text{ V} = 100\%$ napolnjeno.

POZOR – pri merjenju pazite na pravilno nastavljene vrednosti na merilni napravi – napetost [V – voltage].

- **Hitro polnjenje*** – V primeru potrebe hitrega polnjenja, je možno izjemoma uporabiti polnilni tok z vrednostjo $I = 1 \times C$ (v našem primeru, torej pri 60 Ah bateriji bo polnilni tok 60 A). Vendar s tem tokom polnite največ 30 minut! Ne pozabite, da čim pogosteje boste uporabljali višje tokove za polnjenje vaše ga akumulatorja, tem krajšo življenjsko dobo je možno pri akumulatorju v prihodnje pričakovati.
- **Kapacitet akumulatorja** – trenutno kapacitetu (stanje napolnitve) je možno približno določiti z enostavnimi merilnimi napravami. Uporabiti je možno naprave za orientacijsko merjenje brez obremenitve akumulatorja, ampak tudi natančnejše naprave, ki merijo notranji upor. Preostalo življenjsko dobo akumulatorja je pa možno natančno določiti le z zahtevnim diagnostičnim postopkom, s pomočjo drage testne naprave, ki je na principu praznjenja in polnjenja. Diagnostika, izvajana na ta način, lahko pri majhnih akumulatorjih traja nekaj ur in pri večjih akumulatorjih celo nekaj dni. Kakršenkolik test, ki se izvaja z namenom ugotovitve kapacitete akumulatorja, se priporoča izvajati vedno s popolnoma napoljenim akumulatorjem in vsaj 4 ure po končanem polnjenju. Orientacijsko ugotovitev kapacitete je možno nato izvesti z enostavnim merilno napravo – voltmetrom. Merimo brez obremenitve, torej le napetost brez odjemja toka. Namerjene vrednosti primerjamo z naslednjo tabelo (opomba: pri starih, dlig uporabljanih ali poškodovanih akumulatorjih so rezultati meritve lahko izkrivljeni ali popolnoma brez vrednosti, takšne akumulatorje je možno prepoznati in testirati le s pomočjo zahtevnejših metod)

Stanje polnjenja	Merjena napetost
100 %	12,90+V
75 %	12,60 V
50 %	12,40 V
25 %	12,10 V
0 %	11,90 V

- **Globoka izpraznitve** – če akumulator popolnoma izpraznите in ga tako pustite nekaj dni, pride v stanje t.i. globoke izpraznitve, merjeni napetost brez obremenitve pada pod nivo 11 V, znotraj celic se zažene postopek imenovan sulfatiranje. Žveplo, pravtvo vsebovano v elektrolitu, se pod vplivom praznjenja „namaka“ v aktivne mase svinčenih plošč. S polnjenjem bi prišlo do ponovnega „iztsisnjena“ in mešanja žvepla s razredčenim vodenim elektrolitom, torej do povečanja koncentracije kisline. V nasprotnem primeru pa reagira s svincem, prihaja do naslednje oksidacije, aktive mase svinka se spreminjajo v svinčev sulfat, ali sulfat. Ta postopek je v naprednem stanju nepovrnljiv in akumulator je

nepovrnljivo poškodovan. Če akumulator pride v stanje globoke izpraznitve, zgodи se, da ga ni možno napolniti z navadnim samodejnimi polnilcem. Ti polnilci praviloma pod A) niso sposobni zaznati napetost globoko izpraznjenega akumulatorja in postopka polnjenja sploh ne zaženejo, ali pod B) polnjenje zaženejo, toda niso sposobni premagati notranji upor sulfatiranega akumulatorja in se pregrevajo.

Z oživitev poskusite zaupati akumulator v skrb strokovnemu servisu. Na globoko izpraznjene in na ta način poškodovanem akumulatorje se garancija ne nanaša.

- **Vzdrževanje akumulatorja, ki ne terja vzdrževanja** – osnovno pravilo vzdrževanja svinčenih baterij govorji, akumulator vzdržuje, če je možno, nenehno v napolnjenem stanju. Če je treba ga izprazniti = uporabljalci (logično pa je), ga takoj po izpraznitvi spet napolnite.

d) aktiviranje

Pri aktivirjanju akumulatorjev vedno upoštevajte navodila proizvajalca naprave, za katero je akumulator predviden. Upoštevajte varnostna navodila. V primeru nejasnosti se raje posvetujte s strokovnjaki.

RS|HR|BA|ME | Uputa za uporabu

Rezervni akumulator bez potrebe održavanja, tip AGM (konstrukcija VRLA, olovne elektrode s upitim elektrolitom – kontrolirani ventilom, pogoden za alarme, UPS rezervne izvore struje, hitnu rasvjetu, telekomunikacije, itd.)

Ova uputa opisuje uvođenje različitih tipova baterija – akumulatora – u rad, njihovo održavanje, bezbjedno rukovanje, skladištenje i odlaganje.

⚠️ Važna obavijest:

- Svaka baterija (ćelija, akumulator) je kemijski izvor energije, sadrži čvrste ili tekuće kemijske spojeve (kaustična sredstva), koje mogu uzrokovati štetu na zdravlju, imovini ili okolišu. Sa baterijama stoga treba rukovati s povećanim oprezom.
- akumulator kao izvor električne energije je u stanju pripravnosti u bilo kojem trenutku u mogućnosti dostaviti električnu struju, čak i u nepovoljnim okolnostima! Pozor! – također na djelomično napunjenoj bateriji, kada se međusobno povežu dva kontakta (stezeljke) vodljivim materijalom (primjerice prilikom neopreznog rukovanja, prijevoza, skladištenja, itd.) može doći do ne kontroliranog ispuštanja velike količine električne energije, tzv. KRATKOG SPOJA. U najboljem slučaju to će samo oštetiť bateriju. U gorjem slučaju, ako je pojавa dugoročna (ali samo nekoliko sekunda) može doći do požara i eksplozije, čak i materijalne štete i štete na okolišu, ali također na zdravlju ili životu čovjek! Baterije stoga uvijek moraju biti propisano obradene kako bi ste izbjegli kratki spoj!
- Odložene iskorištene baterije i stare neiskorištene, funkcionalne i nefunkcionalne baterije i ćelije nakon iscrpljivanja automatski postanu opasnim otpadom koji bi mogao uslijediti nepravilnog odlaganja ozbiljno ugroziti okoliš! Velika većina baterija sadrži opasne kemijske elemente ili njihove spojeve (olovo, kadmiј, živu, elektrolit – H_2SO_4), ali i druge za ljudsko tijelo štetne toksini. One mogu zbog lošeg odlaganja puštati u prirodu i nasrtati nju. Stoga vas molimo, nemojte stavljati iskorištene baterije i ćelije u komunalni otpad! BESPLATNO od vas preuzmemo bilo koje korištene baterije i osiguramo njihovo pravilno i bezbjedno recikliranje ili odlaganje. Prema Zakonu o otpadu, svaka općina ima obvezu osigurati mjesto za prikupljanje otpada, gdje njeni stanovnici mogu izbaciti štetne komponente komunalnog otpada. Iskorištene baterije i ćelije također može predati uvijek u prodavnicu, gdje možete kupiti nove.
- Pojedini tipovi akumulatora su izrazito različite. Prilikom zamjene starog akumulatora novim trebaju slijediti upute proizvođača uređaja (rezervnog izvora el. struje – UPS, centrale, itd.), koji navodi koji akumulator je namijenjen za Vaš uređaj. Instaliranje krivog tipa baterije može rezultirati nepopravljive štete na uređaju.

Jamstvo u ovom slučaju ne može prihvati ni dobavljač rezervnih baterija ni od strane

a) opis

Za rezervne baterije, tzv. VRLA baterija (Valve Regulated Lead Acid – ventilom regulirane olovno-kiselinske) važi da je oslobođanje plinova pod kontrolom ventila. U praksi, to znači da je u osnovi bez propuštanja aerosola elektrolita H_2SO_4 . Ventil sprječava propuštanje plina, a može izdržati pritisak do 0,43 kPa. Konstrukcija baterije temelji se na olovu i elektrolitu upitom među mikrovlakna stakloplastike (tzv. AGM – absorbed glass mat) ili iznimno gela (sadrži elektrolit zadebljani tiksotropnim gelom – SiO_2). Rezervne baterije tipa AGM se obično koriste u uređajima tipa UPS (rezervne izvore struje), EPS (elektronički požarni sistem alarmi), ESS (elektroničkih sigurnosnih sustava), za nužnu rasvjetu, za telekomunikacijske aplikacije, ali i kao izvor energije za elektromotore (skuteri, igračke, i mnogi drugi potrošači).

b) održavanje, skladištenje i rukovanje

Rezervne baterije tipa AGM su potpuno bez održavanja. U uporabi je potrebno poštovati osnovna pravila kako bi se izbjeglo smanjenje vijeka trajanja. Vrlo su važni uvjeti za rad, pogotovo temperatura okoline. Optimalna radna temperatura dano od strane proizvođača, je 20 do 25 °C. Kada se stalno ili često premašuju te vrijednosti, trajanje baterije padne dramatično. Na iznimno visokim temperaturama, čak mogu izazvati nepopravljivu štetu. Ako se baterija dugo vrijeme podvrgne radne temperature iznad 40 °C, na kojoj su svi kemijski procesi ubrzani, počinje se pojavljivati velika količina plinova, a time i visok pritisak unutar čelije.

U takvim okolnostima više ventilne ne uspijevaju regulirati tlak i nagnjili plinovi dovoljno ne uspijevaju otici. Akumulatorska baterija se grije i njena plastična kutija se deformeši s volumenom raste (doslovce napušće). Vijek trajanja baterije AGM doiveni od proizvođača, uz poštivanje propisanih optimalnih uvjeta rada, se kreće u rasponu 4 do 12 godina, ovisno od različitih modela. Zahvaljujući tehnologiji AGM vrlo učinkovito je potisnut efekt samopražnjenja. Dok konvencionalne poplavljene baterije zbog samopražnjenja gube oko 1 % kapacitetu dnevno, za tip AGM je ta vrijednost znatno niže. Radi se o 1 do 3 % mjesечно (maksimalno 0,1 % po danu)! To, naravno, produžuje vrijeme skladištenja. Rukovanje i rad backup baterije zahtjeva samo poštovati osnovna pravila. Baterija može raditi na bilo kojem položaju. Položaj naglavice, međutim, je najmanje poželjni i preporučljiv. Baterija nikada ne bi trebala biti pohranjena ili raditi blizu otvorenog plamena. Pasti s visine ili ozbiljni potresi mogu izazvati nepopravljivu mehaničku oštećenja. Kod skladištenja, rukovanja ili tijekom uporabe ne smiju biti povezani kontakti, inače prijeti kratki spoj. To može dovesti do oštećenja baterije, požara, štete na zdravljvu ili životu, ili eksploziji baterije. U slučaju mehaničkih oštećenja kutije baterije može propustiti elektrolit curiti (kaustična tečnost), odnosno doći do kontaktu s kožom. Odmah isperite dodirano mjesto čistom vodom i neutralizirajte sapunom ili sodom. Za slučaj većeg kontakta ili opeklina, potražite liječnika što je prije moguće.

c) punjenje

Prije početka procesa punjenja, uvijek provjerite koji nazivni napon Vaša baterije ima. Osim toga, provjerite je li vaš punjač pogodan za punjenje vrste baterije (AGM, gel) i ima potrebnu nominalnu napon. Također provjerite da li punjač je dovoljno snažan da bi punio Vašu bateriju, ili da li nije previše moćan, dakle također neprimjeran, jer se baterija puni previše visokom strujom. Punjenje nije teško, mi ćemo vas savjetovati kako to učiniti. Ako niste sigurni ni nakon praćenja naših uputa, uvijek radite unaprijed posavjetovati sa stručnjakom ili ostavite da to uradi on. Također možete koristiti upute isporučene s punjačem. Neki dijelovi članka c) opisuju situacije koje su za korisnike automatskih punjača za baterije iz informatičkog gledišta nepotrebitne. Ta poglavljiva stoga su označena sa zvjezdicom *.

- **Vrsta akumulatora** – mi ćemo opisati punjenja akumulatora koji održavanje ne zahtjeva tipa AGM ili akumulatora sa gelovitim elektrolitom.

- **Pravilni napon** – pobrinite se da je vaš punjač je postavljen na ispravni nazivni napon punjenja za 12 V baterije ili 6 V baterije.

Neki punjači nemaju prekidač, tako da treba samo provjeriti podudaraju li se podaci s obje komponente (npr. 12 V na punjaču 12 V na bateriji).

- **Ispравan polaritet** – prije uvođenja punjača u rad provjerite kako su polovi na bateriji i također na kabelu punjača i zatim ispravno priključite plus na plus i minus na minus, u protivnom može doći do kratkog spoja.

- **Ventilacija** – pobrinite se da otvor (prorezi ventila) za prozračivanje nije prljav ili slijep, a plinovi mogu, ako je potrebno, slobodno pobjeći iz baterije, oduška = razrez ventila u poklopcu baterije (sa strane ili sa gore). U slučaju blokada prijeti rizik od nakupljanja plinova unutar baterije, stoga nepopravljive štete. Neke baterije nemaju proreze ili su skriveni.

- **Postavljanje automatskog punjača** – ako punjač ima više postavki, slijedite upute proizvođača punjača. Tipično se postavlja napon i struja punjenja. Uputa veličini struje može se naći u sljedećoj točki. Ako punjač nema nikakve postavke, navedite ga u rad umeranjem kabela za napajanje u utičnicu 220 V (230 V) kabel sa stezalkom već trebaju biti spojeni na polove baterije terminala. Kabel sa sponom već trebao biti spojen priključima akumulatora.

- **Struja punjenja *** – općeprihvaćeno pravilo kaže, da struja punjenja je od jedne desetine (1/10) nominalne vrijednosti kapaciteta akumulatora. Ugovoru brojeva: ako imate bateriju sa kapacitetom 60 Ah, punite ga strujom 6 A ($60:10 = 6$ A). Postoje točnija formula za punjenje koja kaže struju punjenja bi trebala biti jednak na $0,12$ puta veći kapacitet baterije. Ili: $I = 0,12 \times C$. U praksi, ako imate bateriju sa kapacitetom 60 Ah, zatim struja punjenja je od $7,2$ A ($60 \times 0,12 = 7,2$).

Danas, većina korisnika ima automatske punjače, u tom slučaju treba samo odabratи punjač s dovoljnom snagom, s obzirom na činjenicu da vrijeme punjenja je obrnuto proporcionalno struci punjenja i da vrijeme punjenja nije nepotrebno dugo (za 60 Ah struje je 1 A pod premašem). I sa druge strane, nemojte se odlučiti za punjač prejak da bi se izbjeglo nepotrebno brzo punjenje, koje akumulatoru dugoročno šteti (npr. za kapacitet od 60 Ah je struja nad 14 A je prejak).

Napomena: Kad punite podesivom strujom punjenja, punite po formuli: $I = C \times 0,12$ da naponu od 14,2 V, a zatim smanjite struju na polovinu i nastaviti do kraja (kad napon dostigne 14,4 V).

- **Znakovi punog akumulatora *** – općenito važi, da baterija se puni u vremenu potrebnom da se postigne stanje punog akumulatora. Za baterije bez potrebe održavanja bez kap ili AGM optimistичki elektrolitom ne može se gustoća mjeriti, dakle nemojte na bilo koji način pokušavati prodrijeti u bateriju! Kod 12 V olovnih akumulatora bez potrebe održavanja tipa AGM ili GEL, punjenih na uobičajeni način, manualnim punjačem, može se stupanj punjenja procijeniti mjerjenjem napona na stezalkama u tijeku punjenja. Vrijednosti se mogu tumačiti na sljedeći način: $14,3\text{ V} = 90\text{--}95\%$ punog stanja, $14,4\text{ V} = 100\%$ (puno stanje).

UPOZORENJE – budite oprezni kada mjerite da li imate pravilno postavljene jedinice na mjernom aparatru – napon [V – voltage].

- **Brzo punjenje *** – U slučaju kad trebate brzo punjenje je moguće riješiti koristiti za punjenje struju veličine $I = 1 \times C$ (u našem slučaju, to je 60 Ah, struju punjenja baterije je 60 A). Ovom strujom, međutim, je vrijeme punjenja do maks. 30 minuta! Imajte na umu da koliko ćešće ćete koristiti puniti bateriju većom strujom, toliko kraći vijek trajanja akumulatora možete u očekivati u budućnosti.

- **Kapacitet akumulatora** – trenutni kapacitet (stupanj punjenja) može se aproksimirati jednostavnim mjerjenjem pomoću mjernih aparata. Možete koristiti uređaj za orijentaciono mjerjenje bez opterećenja akumulatora, ali također precizne instrumente za mjerjenje unutrašnjeg otpora. Preostalo trajanje akumulatora može precizno kompleksne identificirati samo dijagnostički postupak pomoću skupog test instrumenta koji radi na principu punjenja i pražnjenja. Tako obavljana dijagnostika može kod malih baterija trajati nekoliko sati i kod većih baterija do nekoliko dana. Bilo kakav test obavljani da odredi kapacitet baterije se preporučuje raditi uvjek sa potpuno napunjениm akumulatorom i najmanje

4 sata nakon završetka punjenja. Približna detekcija kapaciteta se onda može učiniti jednostavnim mjerilom – voltmetrom. Mjeri se bez tereta, odnosno samo napon bez potrošnje struje. Izmjerenu vrijednost se usporeduje sa vrijednostima na sljedećoj tabeli (Napomena: Kod starog, duže korištenog ili oštećenog akumulatora može biti rezultati mjerjenja izobiljni ili potpuno bezvrijedne. Takve baterije nije teško prepoznati i testiranje vršiti komplikiranim metodama): mogu biti identificirane i testirane samo složenije metode):

Stupanj punjenja	Izmjereni napon
100 %	12,90+ V
75 %	12,60 V
50 %	12,40 V
25 %	12,10 V
0 %	11,90 V

• **Duboko pražnjenje** – ako ste akumulator potpuno ispraznili i ostavite ga ovako nekoliko dana, ulazi u stanje koje se zove duboko pražnjenje, napon bez opterećenja padne ispod 11 V, u čelijama će početi proces koji se naziva sulfatacija. Sumpor prvo bitno sadržan u elektrolitu, zbog pražnjenja se „upija“ u aktivni materijal ploča od olova. Novim punjenjem bi se sumpor ponovo „vraćao“ i mješao u razrijeđeni vodeni elektrolit, čime se povećava koncentracija elektrolita – sumporne kiseline. U suprotnom, međutim, sumpor reagira s olovom, dovodi do daljnje oksidacije i aktivna masa olova se mijenja na olovo sulfat, ili u kratkom sulfat. Taj proces je u naprednoj fazi nepovratan i akumulator je nepovratno oštećen. Ako se akumulator nalazi u stanju dubokog pražnjenja, dogada se da se ne može napuniti konvencionalnim automatskim punjačem. Ovi punjači obično pod A) nisu u stanju prepoznati napon duboko ispraznjeneg akumulatora i proces punjenja neće početi, ili pod B) punjenje počinje, ali punjač ne može prevladati unutarnji otpor sulfatiranog akumulatora i pregrijava se.

Za pokušaj „oživjeti“ takav sulfatiran akumulator preporučujemo povjeriti ga u profesionalne usluge. Na duboko ispraznjene akumulatore se ne odnosи jamstvo.

• **Održavanje akumulatora bez potrebe održavanja** – osnovno pravilo za održavanje olovnih baterija, kaže držite akumulator, ako je to moguće, uvijek napunjeno. Ako ga trebate prazniti = koristite (to jer logično) odmah nakon pražnjenja, opet ga napunite.

d) puštanje u rad

Prilikom puštanja baterija u rad uvijek slijedite upute proizvođača opreme u koju je baterija namijenjena. Obratite pažnju na sigurnosne upute. Ako je Vama nešto nejasno, radite konzultirati sa stručnjacima.

DE | Bedienungsanleitung

Wartungsfreier Reserveakkumulator (Stationsakkumulator), Typ AGM (Konstruktion VRLA, Bleibatterie mit aufgesaugtem Elektrolyt – ventilsteuert, geeignet für ALARME, UPS-Reservquellen, Notbeleuchtung, Telekommunikationen, usw.)

Diese Anleitung beschreibt die Inbetriebnahme der einzelnen Batteriearten bzw. Akkumulatoren, ihre Instandhaltung, sichere Handhabung, Lagerung und Entsorgung.

⚠ Wichtige Hinweise

- Jede Batterie (Zelle, Akkumulator) ist eine chemische Elektrizitätsquelle, sie enthält feste oder flüssige Chemieverbindungen (Ätzmittel), die Gesundheits-, Vermögens – oder Umweltschäden bewirken können. Die Batteriehandhabung ist deshalb nur erhöhte Aufmerksamkeit möglich.
- Der Akkumulator als Stromquelle ist im bereiten Zustand, jederzeit Strom zu liefern, und zwar auch unter unerwünschten Umständen! Vorsicht auch bei einer teilweise aufgeladenen Batterie,

bei der gegenseitigen Schaltung beider Kontakte (Terminals) mit einem leitfähigen Werkstoff (z.B. bei einer unvorsichtigen Handhabung, Lagerung, beim Transport, usw.) wird eine große Strommenge unkontrolliert gelöst, es kommt zum sogenannten KURZSCHLUSS. Im besseren Fall wird die Batterie nur beschädigt. Im schlimmsten Fall, wenn die Erscheinung langfristig ist (es reichen allerdings auch nur wenige Sekunden), kann sie einen Brand, sogar eine Explosion, einen Vermögens – oder Umweltschaden, aber nicht zuletzt auch einen Gesundheitsschaden oder eine Lebensgefährdung bewirken! Mit Batterien deshalb jeweils so umgehen, dass es zu keinem Kurzschluss kommt!

- Gebrauchte Batterien, aber auch alte unbenutzte, funktionelle sowie nichtfunktionelle Batterien und Zellen werden nach dem Verbrauch automatisch zum gefährlichen Abfall, der bei einer unsachgemäßen Behandlung die Umwelt ernsthaft beschädigen kann! In der absoluten Mehrheit enthalten die Batterien gefährliche Chemieelemente oder deren Verbindungen. Blei, Cadmium, Quecksilber, Elektrolyt (H_2SO_4), aber auch weitere für den menschlichen Körper schädliche, giftige Stoffe. Diese können durch eine falsche Lagerung oder einen unkorrekten Einsatz in die Natur lösen und diese verunreinigen. Deshalb bitten wir Sie, gebrauchte Batterien und Zellen nicht als Kommunalabfall wegwerfen oder entsorgen! Wir nehmen von Ihnen gebrauchte Akkumulatoren sowie Zellen KOSTENLOS ab und sorgen für ihr ordnungsgemäßes und sicheres Recycling oder ihre entsprechende Entsorgung. Jede Gemeinde ist nach dem Abfallgesetz verpflichtet, sog. Sammelstellen sicherzustellen, wo ihre Einwohner gefährliche Komponenten des Kommunalabfalls ablegen können. Gebrauchte Batterien und Zellen können jederzeit auch dort abgegeben werden, wo neue gekauft werden.
- Die einzelnen Akkumulatoren unterscheiden sich markant voneinander. Bei dem Austausch einer alten Batterie gegen eine neue sind Weisungen des Herstellers der Anlage (Reservequelle – UPS, Zentralen usw.) zu befolgen, die angibt, welcher Akkumulator für welchen Verbraucher bestimmt ist. Die Installation einer ungeeigneten Batterieart kann eine Beschädigung der Einrichtung zur Folge haben, die nicht rückgängig gemacht werden kann. Die Gewährleistung kann in diesem Fall weder seitens des Ersatzbatterieherstellers noch seitens des Verbraucherherstellers anerkannt werden.

a) Beschreibung

Bei der Reservebatterie, der sog. VRLA Batterie (Valve Regulated Lead Acid – ventilsteuerte bleisäuerig) wird die Freisetzung der Gase durch ein sogenanntes Ventil gesteuert. In der Praxis bedeutet es, dass es im Wesentlichen zu keiner Entweichung von Aerosolen aus dem Elektrolyt H_2SO_4 kommt. Das Ventil vermeidet die Gasentweichung und kommt mit einem Überdruck bis zu 0,43 kPa klar. Die Konstruktion der Batterie basiert auf Blei und in Fiberglas mikrofasern (sog. AGM – absorbed glass mat) oder ausnahmsweise im Gel (enthalten ist durch thixotropes Gel verdichteter Elektrolyt – SiO_2) gebundenem Elektrolyt. Reservebatterien vom Typ AGM werden üblicherweise bei Anlagen vom Typ UPS (Reserve-Quellen), EPS (elektronische Brandmelder), EZS (elektronische Sicherheitssysteme), Notbeleuchtungen, Telekommunikationsapplikationen, aber auch als Antriebsquelle für Elektromotoren (Motorroller, Kinderspielzeug und viele andere Verbraucher) eingesetzt.

b) Instandhaltung, Lagerung und Handhabung

Die Stationsbatterien vom Typ AGM sind absolut wartungsfrei. Es sind jedoch bei der Verwendung grundlegende Regeln zu beachten, damit es zu keiner Senkung deren Nutzungsdauer kommt. Sehr wichtig sind Betriebsbedingungen, insbesondere die Umgebungstemperatur. Die durch den Hersteller angegebene optimale Betriebstemperatur liegt zwischen 20 bis 25 °C. Bei einer dauerhaften oder häufigen Überschreitung dieser Werte wird die Nutzungsdauer der Batterie dramatisch gesenkt. Bei extrem hohen Betriebstemperaturen kann es sogar zu einer Beschädigung kommen, die nicht rückgängig gemacht werden kann. Wird die Batterie Betriebstemperaturen über 40 °C, bei denen sämtliche Chemieprozesse beschleunigt werden, langfristig ausgesetzt, kommt es zu einer starken Gasbildung und daher auch

zum Überdruck inmitten der Zelle. Unter diesen Umständen sind die Ventile nicht mehr imstande, diesen Überdruck zu regeln und die sich häufenden Gase schaffen es nicht zu entweichen. Der Akkumulator wird erhitzt und das Kunststofffach wird verformt und dessen Volumen vergrößert (es wird so zu sagen aufgeblasen). Die durch die Hersteller angegebene Nutzungsdauer der AGM Batterien liegt bei der Erfüllung der vorgeschriebenen optimalen Betriebsbedingungen zwischen 4 bis 12 Jahren je nach verschiedenen Modellen. Dank der AGM Technologie wird der Selbstentladungseffekt sehr effizient unterdrückt. Während klassische überflutete Batterien durch die Selbstentladung ungefähr 1 % Kapazität täglich verlieren, ist dieser Wert bei der AGM-Art dramatisch niedriger. Es handelt sich um ca. 1–3 % monatlich (d.h. höchstens 0,1 % täglich)! Dadurch wird die Lagerungsdauer natürlich verlängert. Der Betrieb und die Handhabung von Reservbatterien erfordern nur die Beachtung grundlegender Regeln. Batterie können in jeder Stellung betrieben werden. Die Position mit dem Boden nach oben ist allerdings am wenigsten geeignet und wird nicht empfohlen. Die Batterie darf in der Nähe von offenem Feuer weder gelagert noch betrieben werden. Ein Sturz aus großer Höhe oder schwere Schläge können eine mechanische Beschädigung verursachen, die nicht rückgängig zu machen ist. Von Bei der Lagerung, Handhabung oder während des Betriebs darf es zu keiner Kontaktverbindung kommen, sonst droht der Kurzschluss. Infolge dessen kann es zur Beschädigung der Batterie, zum Brand, zu Gesundheits – oder Lebensschäden, gegebenenfalls zur Explosion der Batterie kommen. Bei einer mechanischen Beschädigung des Batteriefachs kann es zur Entweichung des Elektrolyten (Ätzmittels), gegebenenfalls zum Kontakt mit der Haut kommen. Die betroffene Stelle ist unverzüglich mit frischem Wasser zu spülen und mit Seife oder Natrium zu neutralisieren. Bei einem ausgedehnteren Kontakt oder bei einer Verätzung möglichst früh die medizinische Hilfe aufsuchen.

c) Aufladung

Vergewissern Sie sich jeweils vor dem Beginn des Ladeverfahrens, über welche Nennspannung Ihre Batterie verfügt. Überprüfen Sie weiter, ob Ihre Batterieladevorrichtung zur Aufladung der jeweiligen Akkumulator-Art (AGM, GEL) geeignet ist und über die geeignete Nennspannung verfügt. Es ist nicht zuletzt zu überprüfen, ob die Batterieladevorrichtung zum Aufladen Ihres Akkumulators ausreichend stark oder im Gegenteil zu leistungsfähig ist. Sie darf nicht mit zu starkem Strom geladen werden.

Der Ladevorgang ist nichts Kompliziertes, wir beraten Sie, wie man das macht. Sollten Sie sich nicht einmal nach unserer Einweisung sicher sein, setzen Sie sich lieber mit einem Fachmann in Verbindung oder überlassen Sie ihm diese Tätigkeit. Sie können auch die mitgelieferte und der Batterieladevorrichtung beigelegte Bedienungsanleitung benutzen.

Einige Abschnitte des Artikels c) beschreiben Situationen, die für den Benutzer der automatischen Ladegeräte aus der Informationssicht überflüssig sind. Diese Kapitel sind deshalb mit einem Sternchen* gekennzeichnet.

- **Typ des Akkumulators** – wir werden die Aufladung des wartungsfreien Akkumulators vom Typ AGM oder GEL beschreiben.
- **Richtige Spannung** – vergewissern Sie sich, dass Ihr Ladegerät auf die korekte Nennspannung für 12 V Batterien oder 6 V Batterien eingestellt ist. Manche Ladegeräte verfügen über keinen Schalter, es reicht nur zu überprüfen, ob die Daten auf beiden Komponenten übereinstimmen (z.B. Ladegerät 12V und Batterie ebenfalls 12 V).
- **Richtige Polarität** – überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme der Batterieladevorrichtung die Schaltung der Pole auf der Batterie und die Klemmen auf den Kabeln der Batterieladevorrichtung, schalten Sie dann richtigerweise Plus auf Plus und Minus auf Minus, im entgegen gesetzten Fall droht der Kurzschluss.
- **Entlüftung** – überprüfen Sie, dass die Entlüftung (die Ventilschlüsse) nicht verschmutzt oder verbunden ist, und die Gase im Notwendigkeitsfall aus der Batterie frei entweichen können. Entlüftung = Ventilschlüsse im Deckel der Batterie (von oben oder seitlich), bei einer Verstopfung droht die Anhäufung der

Gase im Batterieinneren, gegebenenfalls eine nicht rückgängig zu machende Beschädigung. Manche Batterien verfügen über keine Schlüsse oder sie sind versteckt.

- **Einstellung der automatischen Batterieladevorrichtung** – verfügt die Batterieladevorrichtung über mehrere Einstellmöglichkeiten, die Bedienungsanleitung des Herstellers befolgen. Es werden in der die Ladespannung und – strom eingestellt. Die Einweisungen über die Größe des Ladestroms können Sie dem folgenden Abschnitt entnehmen. Hat die Batterieladevorrichtung keine Einstellung, ist sie durch das Anschließen des Zuführungsksabelsteckers an eine Steckdose des Netzes 220 V (230 V) in Betrieb zu nehmen, die Kabel mit Klemmen sollten an die Batteriepolen bereits angeschlossen sein.

- **Ladestrom*** – die allgemein gültige Regel sagt, mit einem Strom aufladen, der über ein Zehntel ($1/10$) der Batteriekapazität verfügt. In Nummern gesagt, wenn Sie einen 60 Ah Akkumulator haben, mit 6 A ($60:10 = 6$ A) aufladen. Liegt eine genauere Ladeformel vor, die sagt, der Ladestrom solle dem 0,12-Fachen der Akkumulator-Kapazität gleich sein. Oder, $I = 0,12 \times C$. In der Praxis, wenn Sie 60 Ah haben, dann $60 \times 0,12 = \text{Ladestrom } 7,2 \text{ A}$.

Heutzutage verfügen die meisten Anwender über automatische Batterieladevorrichtungen, in diesem Fall nur eine geeignete Batterieladevorrichtung mit ausreichendem Strom in Bezug auf die Tatsache wählen, dass die Ladezeit der Größe des Ladestroms direkt proportional und die Ladezeit nicht überflüssig lang ist (für 60 Ah ist Strom unter 1 A zu wenig). Und wählen Sie im Gegenteil keine zu starke Batterieladevorrichtung, damit es zu einer überflüssig schnellen Nachladung nicht kommt, die dem Akkumulator langfristig nicht gedeiht (z.B. für 60 Ah ist Strom über 14 A zu stark).

Anmerkung: wenn Sie mit einem regulierbaren Ladestrom laden, gehen Sie nach der Formel „ $I = 0,12 \times C$ “ bis zum Erreichen einer Spannung von 14,2 V vor, dann den Strom bis auf die Hälfte senken und bis zum Ende weiter machen (die Spannung erreicht 14,4 V).

- **Merkmale der vollen Ladung*** – es gilt im Allgemeinen, dass die Batterie über einen zum Erreichen der Merkmale der vollen Aufladung erforderlichen Zeitraum geladen wird. Bei wartungsfreien Batterien ohne Stöpsel oder AGM mit eingesaugtem Elektrolyt kann die Dichte nicht mehr gemessen werden, versuchen Sie auf keinen Fall zum Batterieinneren zu gelangen! Bei der üblicherweise mit der manuellen Batterieladevorrichtung geladenen wartungsfreien 12 V-Bleibatterie vom Typ AGM oder GEL kann der Ladestand mittels der Spannungsmessung auf den Polen während des Ladevorgangs eingeschätzt werden. Die Werte sind folgendermaßen zu auszulegen: 14,3 V = 90 bis 95 % aufgeladen, 14,4 bis 14,5 V = 100 % aufgeladen.

VORSICHT POZOR – Achten Sie bei der Messung auf richtig eingestellte Werte auf dem Messgerät – Spannung [V – Voltage].

- **Schnellladen*** – Wenn das Schnellladen notwendig ist, kann der Ladestrom im Wert $I = 1 \times C$ ausnahmsweise verwendet werden (in unserem Fall, also bei der 60 Ah Batterie beträgt der Ladestrom 60 A). Mit diesem Strom darf jedoch höchstens 30 Minuten geladen werden. Halten Sie sich vor Augen, dass je häufiger höhere Ströme zum Aufladen Ihrer Batterie verwendet werden, desto kürzere Nutzungsdauer kann beim Akkumulator in Zukunft erwartet werden.

- **Kapazität des Akkumulators** – die Kapazität (Ladezustand) kann mit einfachen Messgeräten bestimmt werden. Es können Geräte für die Orientierungsmessung ohne Belastung des Akkumulators, aber auch genauere den Innenwiderstand messende Geräte eingesetzt werden. Die restliche Nutzungsdauer des Akkumulators lässt sich allerdings durch einen komplizierten Diagnoseprozess, mittels eines kostspieligen auf dem Prinzip der Entladung und Aufladung basierenden Testgeräts genau bestimmen. Diese solchermaßen durchgeföhrte Diagnostik kann bei kleinen Batterien mehrere Stunden und bei größeren Batterien sogar mehrere Tage dauern. Es wird empfohlen, jeglichen zwecks der Ermittlung der Batteriekapazität vorgenommenen Test jeweils

mit einem vollgeladenen Akkumulator und einem Abstand von wenigstens 4 Stunden nach dem Abschluss des Ladevorgangs durchzuführen. Die Orientierungsfeststellung der Kapazität kann anschließend mit einem einfachen Messgerät – dem Voltmeter – durchgeführt werden. Gemessen wird ohne Belastung, d.h. nur Spannung ohne Stromaufnahme. Die Messwerte werden mit der unten stehenden Tabelle verglichen (Anmerkung: bei alten, länger verwendeten oder kaputten Batterien können die Messergebnisse verzerrt werden oder absolut wertlos sein, diese Batterien können nur unter Anwendung komplizierterer Methoden erkannt und getestet werden dauern):

Ladezustand	gemessene Spannung
100 %	12,90+V
75 %	12,60 V
50 %	12,40 V
25 %	12,10 V
0 %	11,90 V

- **Tiefe Entladung** – wird der Akkumulator ganz entladen und in solchem Zustand ein paar Tage belassen, gerät er in den Zustand der sog. tiefen Entladung. Die gemessene Spannung ohne Belastung sinkt unter das Niveau von 11 V, inmitten der Zellen wird ein Prozess gestartet, der Sulfatierung heißt. Das im Elektrolyt ursprünglich enthaltene Sulfat wird infolge der Entladung in die Aktivstoffe der Bleiplatten „aufgesaugt“. Durch die Aufladung würde es zur wiederholten „Verdrängung“ und Vermischung des Sulfats mit verdünntem wässrigem Elektrolyt, also zur Erhöhung der Säurekonzentration, kommen. Im entgegen gesetzten Fall reagiert es allerdings mit Blei, es kommt zu einer erneuten Oxidierung, die Bleaktivmassen werden in Blei(II)-Sulfat umgewandelt. Dieser Prozess kann im fortgeschrittenen Stadium nicht rückgängig gemacht werden und der Akkumulator wird endgültig beschädigt. Gerät der Akkumulator in den Zustand der tiefen Entladung, kommt es vor, dass er sich mit der üblichen automatischen Batterieladevorrichtung nicht aufladen lässt. Diese Batterieladevorrichtungen sind in der Regel A) nicht imstande, die Spannung einer tief entlasteten Batterie zu erkennen und der Ladenprozess wird gar nicht ausgelöst, oder B), der Ladevorgang wird ausgelöst, aber sie sind nicht imstande, den Innenwiderstand des sulfatierten Akkumulators zu überwinden und werden überhitzt. Versuchen Sie, den Akkumulator zwecks dessen Belebung einem fachmännischen Kundendienst anvertrauen. Auf tief entladene und auf diese Art beschädigte Akkumulatoren bezieht sich keine Garantie.

- **Instandhaltung eines wartungsfreien Akkumulators** – die grundlegende Regel über die Instandhaltung von Bleibatterien sagt – den Akkumulator möglicherweise kontinuierlich im aufgeladenen Zustand halten. Sollte die Notwendigkeit bestehen (logischerweise besteht sie) ihn zu entladen = zu benutzen, laden Sie ihn nach der Entladung sofort wieder auf.

d) Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme der Stationsbatterien Weisungen des Einrichtungsherstellers jeweils befolgen, für welchen Betrieb die Batterie bestimmt ist. Die Sicherheitsweisungen sind zu beachten. Holen Sie sich bei Unklarheiten einen sachverständigen Rat bei Fachleuten.

RO | Instrucțiuni de utilizare

Acumulator de rezervă (staționar) fără întreținere tip AGM (construcție VRLA, baterie cu plumb cu electrolit infiltrat – reglat cu supapă, potrivit pentru ALARME, surse de rezervă UPS, iluminatul de urgență, telecomunicații, etc.)

Aceste instrucțiuni descriu punerea în funcțione a tipurilor individuale de baterie – acumulatoare, întreținerea lor, manipularea în siguranță, depozitarea și lichidarea.

⚠ Observații importante

- Fiecare baterie (element, acumulator) este sursă chimică de energie electrică, conține compuși chimici solizi ori lichizi (caustice), care pot provoca daune privind sănătatea, bunuri ori mediul ambient. De aceea, manipulați bateriile cu atenție sporită.
- Acumulatorul, ca sursă de energie electrică, în stare de aşteptare este în măsură să furnizeze oricând energie electrică, și aceasta și în imprejurări nedorite.
- Atenție și la bateriile încărcate parțial, la interconectarea reciprocă a ambelor borne (terminale) cu material conductibil (de ex. la manipulare neatență, în timpul reparațiilor, depozitare, etc.) intervine descărcare necontrolată a unei cantități mari de energie electrică, la-a-numea SCURTCIRCUIT.
- În cel mai bun caz se ajunge doar la deteriorarea bateriei. În cel mai rău caz, dacă fenomenul este de lungă durată (sunt însă de ajuns doar câteva secunde), poate să provoace incendiu, chiar și explozie, daune asupra bunurilor ori mediului ambient, dar nu în ultimul rând și la dăunarea sănătății ori periclitarea vieții umane! Manipulați, de aceea, bateriile în așa fel, să evitați scurtcircuitul!
- Bateriile uzate și cele vechi neutilizate, baterii și elemente funcționale și nefuncționale devin deosebit de periculoase, care la lichidare incompetentă poate să periclezite serios mediu ambient. În cea mai mare parte bateriile conțin elemente chimice periculoase ori compuși acestora. Plumb, cadmiu, mercur, electrolit (H_2SO_4), dar și alte substanțe toxice dăunătoare organismului uman. Sub influența unei depozitări incorecte acestea se pot elibera și infesta natura. Vă rugăm, de aceea, să nu depozitați bateriile ori elementele uzate la deșeuri menajere! GRATUIT vom prelua de la Dumneavoastră orice baterii și elemente uzate și asigurăm reciclarea lor în siguranță ori lichidarea. Conform legii privind tratarea deșeurilor, fiecare comună are obligativitatea să asigure an. baze de colectare, unde locuitorii acestora pot să depună componentele periculoase din deșeurile menajere. Bateriile și elementele uzate le puteți preda, de asemenea, la locul în care veți procura altele noi.
- Acumulatoarele în sine pot să difere substanțial unele față de altele. În cazul înlocuirii bateriei vechi cu alta nouă trebuie să procedați conform indicațiilor producătorului acestui echipament (sursă de rezervă – UPS, centrale etc.), care specifică care acumulator este destinat pentru un anume consumator. Instalarea tipului necorespunzător de baterie poate să aiă drept urmare deteriorarea echipamentului. În asemenea caz nu se poate accepta garanția nici din partea furnizorului bateriei de rezervă nici din partea producătorului consumatorului respectiv.

a) descriere

La bateria de rezervă, a.n. baterie VRLA (Valve Regulated Lead Acid – cu plumb și acid reglate cu supapă) eliberarea gazelor este reglată cu a.n. supapă. Aceasta în practică înseamnă, că de fapt nu există nici un fel de emanație de aerosoli din electrolitul H_2SO_4 . Supapa impiedică scurgerea gazelor și face față suprapresiunii până la 0,43 kPa. Construcția bateriei este bazată pe plumb și electrolit legat în microfibre din fibre de sticlă (a.n. AGM – absorbed glass mat) sau exceptiional în gel (conțin electrolit solidificat cu gel titanotropic – SiO_2). Baterile de rezervă tip AGM sunt utilizate curent în aparate de tip UPS (surse de rezervă), EPS (semnalizare electronică de incendiu), EZS (sisteme electronice de securitate), iluminare de urgență, aplicații de telecomunicație, dar și ca sursă de energie pentru motoare electrice (scutere, jucării pentru copii și o serie întreagă de alte aparate).

b) întreținere, depozitare și manipulare

Bateriile staționare de tip AGM sunt absolut fără întreținere. În timpul utilizării este însă necesară respectarea regulilor de bază, pentru a evita reducerea fiabilității. Foarte importante sunt condițiile de utilizare, mai ales temperatura mediului înconjurător. Temperatura optimă de funcționare indicată de producător este de la 20 la 25 °C. La depășirea permanentă ori frecvență a acestor valori, fiabilitatea bateriei scade dramatic. La temperaturi extrem de ridicate de funcționare poate fi provocată chiar și deteriorare ireparabilă. Dacă bateria este expusă

îndelungat la temperaturi de funcționare peste 40 °C, la care se acceleră toate procesele chimice, începe să apară gazificare puternică și, astfel, suprăpresiune în interiorul elementului. În asemenea împrejurări supapele nu mai reușesc să regleze această suprăpresiune iar gazele acumulate nu reușesc să se elibereze. Acumulatorul se încălcăstează, iar cutia de plastic se deformează și își mărește volumul (practic se umflă). Durata de fiabilitate a bateriilor AGM prevăzută de producători, la indeplinirea condițiilor optime de funcționare stabilite, variază de la 4 la 12 ani, dependent de diferite modele. Datorită tehnologiei AGM este foarte eficient suprimat efectul de autodescărcare. În timp ce baterile clasice inundate pierd prin autodescărcare aproximativ 1 % din capacitate zilnic, la tipul AGM această valoare este substanțial mai scăzută. Este vorba de aproximativ 1–3 % lunar (deci maxim 0,1 % pe zi)! Prin aceasta se prelungesc firesc perioada de depozitare. Manipularea și utilizarea bateriilor de rezervă necesită doar respectarea regulilor de bază. Baterile pot fi utilizate în orice poziție. Poziția cu fundul în sus este însă cel mai puțin potrivit și nu se recomandă. Este interzisă depozitarea și utilizarea bateriilor în apropierea focului deschis. Cădereea de la înălțime și loviturile puternice pot să provoace deteriorare irreparabilă. La depozitare, manipulare și utilizare trebuie evitată conexiunea contactelor, existând pericolul de scurtcircuitare. Acest lucru poate să ducă la deteriorarea bateriei, incendiu, daune asupra sănătății ori periclitarea vieții. În cazul deteriorării mecanice a cutiei bateriei poate să intervînă scurgerea electrolitului (substanței caustice), eventual la contactul cu pielea. Clătită imediat zona afectată cu apă curată și neutralizați cu săpun ori sodă. La contact mai extins, ori în caz de arsuri, apelați căt mai repede la ajutor medical.

c) încărcarea

Înainte de începerea procesului de încărcare asigurați-vă întotdeauna ce tensiune nominală are bateria Dumneavoastră. În continuare verificăți dacă încărcătorul este potrivit pentru încărcarea tipul dat de acumulator (AGM, GEL) și dispune de tensiune nominală potrivită. Nu în ultimul rând, controlați dacă încărcătorul este destul de puternic pentru încărcarea acumulatorului Dumneavoastră, sau dimpotrivă, dacă nu este prea puternic, deci de asemenea nepotrivit, intrucât ar încărca cu un curent prea puternic.

Încărcarea nu este nimic complicat, Vă sfătuim cum să procedați. Dacă nici după aceste instrucții nu veți fi siguri, consultați-vă mai bine în prealabil cu un profesor ori îi încredințați lui această activitate. Puteti, de asemenea, să folosiți instrucțiunile care însoțesc încărcătorul.

Unele pasaje ale articoloului c) descriu situații, care sunt inutile din punct de vedere informativ pentru utilizatorul încărcătoarelor automate. Aceste capituloare sunt, de aceea, marcate cu asterisc *.

- **Tipul acumulatorului** – vom descrie încărcarea acumulatorului fără întreținere de tip AGM ori GEL.
- **Tensiune corectă** – asigurați-vă că încărcătorul dumneavoastră este reglat la tensiunea nominală de încărcare corectă pentru bateria de 12 V ori baterie 6 V, unele încărcătoare nu dispun de comutator, ajunge deci doar să verificăți dacă datele ambelor componente sunt identice (de ex. încărcătorul de 12 V și la fel bateria de 12 V).
- **Polaritate corectă** – înaintea punerii încărcătorului în funcționare controlați ordinea polilor pe baterie și clamele pe cablurile încărcătorului, apoi conectați corect plus la plus și minus la minus, în caz contrar există pericol de scurtcircuitare.
- **Aerisirea** – controlați dacă aerisirea (deschizăturile supapelor) nu este murdară ori astupată, iar gazele pot să se emane în mod liber în caz de necesitate din baterie, aerisirea = fantele supapelor pe capacul bateriei (de sus ori lateral), în cazul astuprii există pericolul acumulării gazelor în interiorul bateriei, respectiv deteriorare irreparabilă. Unele baterii nu dispun de fante ori sunt acoperite.
- **Reglarea încărcătorului automat** – în caz că încărcătorul are mai multe posibilități de reglare, urmați instrucțiunile producătorului. De regulă, se regleză tensiunea și curentul de încărcare. Instrucțiunile privind mărimea curentului de încărcare le puteți găsi în alineatul următor. Dacă încărcătorul nu are nici un fel de reglare, îl puneti în funcționare prin introducerea stecărului cablului de

alimentare în priza rețelei electrice de 220 V (230 V), cablurile cu clame ar trebui să fie deja conectate la bornele bateriei.

- **Curentul de încărcare*** – în general, regula generală valabilă indică să încărcați cu curentul care reprezintă o zecime (1/10) din capacitatea bateriei. Transpus în cifre, dacă aveți acumulator de 60 Ah, încărcați-l cu 6 A ($60:10 = 6$ A). Există formula mai precisă de încărcare, care recomandă un curent de încărcare care ar trebui să fie egal cu un coeficient de 0,12 din capacitatea acumulatorului. Deci, $I = 0,12 \times C$. În practică, dacă aveți 60 Ah, atunci $60 \times 0,12 =$ curentul de încărcare 7,2 A.

În ziuă de azi majoritatea utilizatorilor dispune de încărcător automat, în asemenea caz trebuie doar să alegeti încărcător potrivit cu un curent îndestulător, având în vedere faptul că durata de încărcare este direct proporțională cu mărimea curentului de încărcare și durata de încărcare să nu fie înutil prea lungă (pentru 60 Ah curentul sub 1 A este prea puțin). Își invers, nu folosiți un încărcător prea puternic, pentru a nu avea loc o încărcare prea rapidă, care în cazul folosirii repetitive nu este benefică pentru acumulator (de ex. pentru 60 Ah curentul peste 14 A este prea puternic).

Mențiune: dacă încărcați cu curent de încărcare reglabil, încărcați după formula „ $I = 0,12 \times C$ ” până la atingerea tensiunii de 14,2 V, apoi reduceți curentul la jumătate și continuați până la sfârșit (tensiune atinge 14,4 V).

- **Indicatoarele încărcării depline*** – este general valabil, că bateriile se încarcă pe durata necesară pentru atingerea indicatoarelor încărcării depline. La baterile fără întreținere fără dopuri, sau AGM cu electrolit absorbit, densitatea nu se mai poate măsura, nu încărcați în nici un caz să pătrundetă în baterie! La bateria cu plumb de 12 V fără întreținere de tipul AGM ori GEL, încărcată în mod obișnuit, cu încărcător manual, se poate estima starea încărcării cu ajutorul măsurării tensiunii la borne în timpul încărcării. Valorile se pot interpreta astfel: 14,3 V = 90% încărcat până la 95%, 14,4 la 14,5 V = încărcat 100%.

ATENȚIE – la măsurare fiți atenți ca valorile pe aparatul de măsură să fie setate corect – tensiunea [V – voltage].

- **Încărcare rapidă*** – În cazul necesității încărcării rapide, este posibilă utilizarea excepțională a curentului de încărcare cu valoarea $I = 1 \times C$ (în cazul nostru, deci la bateria de 60 Ah curentul de încărcare va fi 60 A). Cu acest curent încărcați însă maxim 30 de minute! Nu uită că, cu cât mai des veți folosi curenti mai tari pentru încărcarea bateriei Dumneavoastră, cu atât mai scurtă va fi în viitor fiabilitatea scăzută a acumulatorului.

- **Capacitatea acumulatorului** – capacitatea actuală (starea încărcării) se poate stabili cu aproximație cu apărare de măsură simplă. Se pot folosi apărare pentru măsurare orientativă fără punerea bateriei sub sarcină, dar și apărare mai precise, care măsoără rezistența internă. Restul viabilității acumulatorului se poate însă stabili doar cu un proces de diagnosticare complex, cu ajutorul unui aparat de testare scump, bazat pe principiul descărcării și încărcării. Diagonosticul efectuat astfel la baterii mici poate să dureze cîteva ore și la baterii mai mari chiar și cîteva zile. Orice test efectuat cu scopul stabilirii capacitații bateriei se recomandă a fi efectuat întotdeauna cu acumulatorul deplin încărcat și la un interval de cel puțin 4 ore după încheierea încărcării. Stabilirea orientativă a capacitații se poate efectua ulterior cu un aparat de măsură simplu – voltmetru. Măsurăm fără sarcină, deci doar tensiunea fără consum de curent. Valorile măsurate le comparăm cu următorul tabel (mențiune: la baterii vechi, utilizate îndelungat ori la baterii deteriorate rezultătale măsurării pot fi distorsionate sau cu totul eronate, astfel de baterii se pot identifica și testa doar prin metode mai complexe):

Starea încărcării	Tensiunea măsurată
100 %	12,90+V
75 %	12,60 V
50 %	12,40 V

Staea încărcării	Tensiunea măsurată
25 %	12,10 V
0 %	11,90 V

- **Descărcare profundă** – dacă descărcări cu totul acumulatorul și îl lăsați astfel câteva zile, acesta intră în a.n. stare de descărcare profundă, tensiunea măsurată fără sarcină scade sub nivelul 11 V, în interiorul elementelor începe procesul numit sulfatare. Sulfat, cuprinzând inițial în electrolit, sub influența descărcării se „absorbe” în materia activă a plăcilor de plumb. Prin încărcare ar interveni „reemanarea” și amestecarea sulfului cu electrolitul apos diluat, deci mărirea concentrației acidului. În caz contrar, reacționarea însă cu plumb, are loc o altă oxidare, materialele active ale plumbului se transformă în sulfat de plumb, adică sulfat. În stadiu avansat acest proces este ireversibil și acumulatorul este deteriorat irreparabil. Dacă acumulatorul ajunge în starea descărcării profunde, se întâmplă că nu poate fi încărcat cu încărcător automat obișnuit. Aceste încărcătoare de regulă A) nu sunt capabile să identifice tensiunea bateriei profund descărcate și procesul de încărcare nu se lansează deloc, sau B) încărcarea se lansează, dar nu sunt capabile să depășească rezistența internă a acumulatorului sulfat și se supraîncărcă.

Pentru reanimare încercă să încredeștiți acumulatorul în grija unui service de specialitate. La acumulatoare profun descărcate și astfel deteriorate nu se referă garanția.

- **Întreținerea acumulatorului fără întreținere** – regula de bază privind întreținerea bateriilor cu plumb spune să păstrați acumulatorul pe cătă posibil mereu în stare încărcată. Dacă este necesară descărcarea lui = folosirea (logic), încărcăți imediat după descărcare.

d) punerea în funcțiune

La punerea în funcțiune a batreiilor staționare urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului aparatului căruia îl este destinată bateria. Respectați indicațiile de siguranță. În cazul incertitudinilor mai bine consultați specialiști.

LV | Lietošanas instrukcija

Bezakopes rezerves (stacionārs) AGM tipa akumulators (VRLA) dizains, ar elektroliitu, ar vārstī kontrolečs svina akumulators, piemērots SIGNALIZĀCIJAI, nepārtrauktai rezerves barošanai, avārijas apgaismojumam, telekomunikācijām utt.)

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstīta atsevišķu akumulatora tipa baterijā nodošana ekspluatācijā, to uzturēšana, droša lietošana, uzglabāšana un likvidēšana.

⚠ Svarīgs brīdinājums!

- Katra baterija (šūna, akumulators) ir ķīmisks elektroenerģijas avots; tā satur cetas vai šķidras ķīmiskas (kodigas) vielas, kas var nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai, ipašumam vai videi. Tādēļ baterija jālieto, ievērojot iņašu priesardzību.
- Akumulators kā enerģijas avots ir lietošanai gatavā stāvokli, gatavs nodrošināt enerģijas apgādi jebkurā bridi, tostarp neparedzētos apstākļos. Uzmanību! Pat daļēji uzlādētas baterijas, ja abi to kontakti (termināli) tiek savstarpēji savienoti ar vadošu materiālu (piem., nevērīgas lietošanas, transportēšanas, uzglabāšanas laikā utt.), nekontrolēti atbrivo lielu daudzumu elektroenerģijas, un to sauc par ISSLĒGUMU. Labākajā gadījumā tiek bojāta tikai baterija. Sliktākajā gadījumā, pienesmot, ka kontakti ir ilgstošs (pietiek vien ar dažām sekundēm), tas var izraisīt aizdegšanos vai pat sprādzienu, kaitējumu iipašumam vai videi, kā arī kaitējumu cilvēku veselībai vai pat nāvi. Tādēļ ir ieteicams vienmēr apieties ar baterijām tā, lai novērstu isslēgumu.
- Lietotas baterijas un vecas nelietotas baterijas, funkcionējošas un nefunkcionējošas baterijas un akumulatora elementi pēc lietošanas beigām kļūst par kaitīgiem atrkritumiem, kas var

radīt nopietnu risku videi, ja tos likvidē nepareizi. Lielākā daļa bateriju satur bistamus ķīmiskos elementus un savienojumus. Tās var saturēt svīnu, kadmiju, dzīvsudrabu, elektroliitu (H_2SO_4) un citas indigas vielas, kas ir kaitīgas cilvēka veselībai. Šīs vielas var izplūst no baterijas, ja tā netiek pareizi likvidēta, un izraisīt dabas piesārnojumu. Tādēļ lūdzam nelikvidēt izlietotās baterijas un akumulatoru elementus kā sadzives atrkritumus. Mēs BEZ MAKSAS savāksim no Jums izlietotās baterijas un akumulatoru elementus un nodrošināsim to pareizu un drošu likvidāciju un pārstrādi. Saskaņā ar Atrkritumu pārstrādes likumu katrai pašvaldībai ir obligāti jānodrošina tā sauktve savākšanas punkti, kur pilsoņi var nodot bīstamos atrkritumus. Izlietotās baterijas un akumulatoru elementus var vienmēr nodot ari tirdzniecības punktos.

- Atsevišķi akumulatori var savstarpēji ļoti atšķirties. Nomainot lietojiet bateriju ar jaunu, vienmēr nepieciešams ievērot ierīces ražotāja instrukciju (rezerves avots – nepārtrauktā barošana utt.), kas nosaka, kāds akumulators ir paredzēts noteiktām ierīcēm. Nepieiemērota bateriju tipa uztādišana var izraisīt neatgriezeniskus ierīces bojājumus. Tādā gadījumā garantijas prasību nepieņems ne baterijas piegādātājs, ne ierīces ražotājs.

a) Apraksts

No rezerves VRLA (ar vārstu regulēta svina un skābes) akumulatora gāzes tiek izlaistas cauri vārstu. Praktiski tas nozīmē, ka no elektroliita H_2SO_4 aerosols nenoplūst gandrīz nemaz. Vārsts nobloķē gāzu plūdi, un tas var tikt galā pat ar 0,43 kPa pārspiedienu. Akumulators ir izstrādāts uz svina un elektroliita bāzes, elektroliits ir saistīts ar stikla mikroķiedrām (tā sauktais AGM – absorbējoša stikla slānis) vai izņēmušā kārtā ar gēlu (satur elektroliitu, ko sabiezina tiksotropisks gēls – SiO_2). AGM tipa rezerves akumulatori tiek bieži izmantoti UPS tipa (rezerves barošanas) ierīcēm, EPS (elektroniskajai ugunsgrēka signalizācijai), EZS (elektroniskajām drošības sistēmām), avārijas apgaismojumam, telekomunikāciju lietošnēm, kā arī kā elektrisko motoru (skuteru, rotātību) un daudzu citu ierīču darbināšanas avots.

b) Uzturēšana, uzglabāšana un lietošana

Stacionārajiem AGM tipa akumulatoriem nav nepieciešama apkope. Tomēr lietošanas laikā ir jāievēro pamata noteikumi, lai novērstu to kalpošanas ilguma samazināšanos. ļoti svarīgi ir lietošanas apstākļi, jo iepriekš vides temperatūra. Optimālā lietošanas temperatūra, ko iесaka ražotājs, ir 20 °C līdz 25 °C. Ja šīs robežvērtības tiek ilgstoši vai īslaicīgi pārsniegtas, akumulatoru kalpošanas ilgums ievērojamī samazinās. Ja ir pārmērigi augsta lietošanas temperatūra, var rasties neatgriezeniski akumulatora bojājumi. Pārlieku ilga akumulatora pakļaušana darbības temperatūrām, kas pārsniež 40 °C, kad visi ķīmiskie procesi kļūst atrāki, pastiprina gāzu rašanos, kas rada pārāk augstu spiedienu akumulatora elementa iekšienē. Šādos apstākļos vārsti vairs nespēj regulēt pārāk lielo spiedienu, un uzkārtās gāzes nevar izplūst, tas nozīmē, ka palielinās to tilpums (akumulators burktī uzpūšas). AGM akumulatoru ražotāju noteiktais kalpošanas ilgums, ievērojot optimālos lietošanas apstākļus, ir 4–12 gadi atkarībā no konkrētā modeļa. AGM tehnoloģija ļoti efektīvi aplāpē pašizlādes efektu. Kamēr klasiskie mitrie akumulatori dienā pašizlādes rezultātā zaudē aptuveni 1 % enerģijas, AGM tipa akumulatoriem šis zudums ir ievērojami mazāks – aptuveni 1–3 % mēnesi (t. i., maks. 0,1 % dienā). Tādā veidā tiek dabiski paildzināts uzglabāšanas laiks. Rezerves akumulatoru lietošanai ir ekspluatācijai nepieciešams ievērot tikai pamata noteikumus. Šos akumulatorus ir atļauts lietot jebkādā novietojumā. Tomēr apgāda pozicija ir visnepiemērotākā un tā nav ieteicama. Akumulatoru aizliegts uzglabāt vai lietot atklātas liesmas tuvumā. Kritiens no liela augstuma vai specīgi triecienu var izraisīt neatgriezeniskus mehānikiskus bojājumus. Uzglabāšanas, lietošanas un darbības laikā kontakti nedrīkst tikt savstarpēji savienoti – tas radītu iisslēguma risku. Tas savukārt var izraisīt akumulatora bojājumus, ugunsgrēku, radīt draudus veselībai un dzīvībai, vai pat izraisīt akumulatora eksploziju. Akumulatora apvalka mehāniku bojājumu gadījumā var izplūst elektroliits (kodiga viela), kas var nonākt saskarē ar ādu. Ja elektroliits nonāk saskarē ar ādu, nekavējoties skalojet skartko vietu ar tīru ūdeni un neutralizējiet elektroliitu ar ziepēm vai sodu. Lielākas saskares vai apdegumi gadījumā nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

c) Uzlāde

Pirms uzlādes pārbaudiet akumulatora nominālo spriegumu. Pēc tam pārbaudiet, vai Jūsu uzlādes ierīce ir piemērota noteiktā tipa (AGM, GEL) akumulatora uzlādei un vai tas var nodrošināt nepieciešamo nominālo spriegumu. Visbeidzot, pārbaudiet, vai uzlādes ierīce ir pietiekami jaudīga, lai uzlādētu Jūsu akumulatoru, vai arī tā nav pārāk jaudīga un tāpēc nav piemērota uzlādei, jo tā uzlādētu akumulatoru ar pārāk spēcīgu strāvu.

Uzlāde nav sarežīts process, tāpēc ļaujiet mums pastāstīt, kā tā jāveic. Ja neesat pārliecīnāts, ka pilnībā izprotat mūsu instrukciju, vērsieties pēc padoma pie eksperta vai arī ļaujiet uzlādi veikt eksperimentu. Jūs varat ari skatīt uzlādes ierīces lietošanas instrukciju.

Dažas c) nodalas sadalās ir aprakstītas situācijas, kurās sniegtā informācija nav nepieciešama automātisko uzlādes ierīču lietotājiem. Šīs sadalas ir atzīmētas ca zvaigznīti (*).

- **Akumulatora veids** — tiks aprakstīta AGM vai GEL tipa bezapkopes akumulatoru uzlāde.
- **Pareizs spriegums** — pārliecīnieties, ka Jūsu uzlādes ierīcē ir iestātīts pareizs nominālais spriegums 12 V vai 6 V akumulatoriem; dažām uzlādes ierīcēm nav slēdziņš, tādēļ pietiek vien pārbaudit, vai dati uz abiem elementiem sakrīt (piem., 12 V uzlādes ierīce un 12 V akumulators).
- **Pareizā polaritāte** — pirms uzlādes ierīces aktivizēšanas pārbau-diet polu novietojumu uz akumulatora un uz termināja spaiļēm uz uzlādes ierīces kabeliem, tad pareizi savienojiet plus ar plus un minus ar minus; ja šī instrukcija netiek ievērota, tiek radīts išslēguma risks.
- **Ventilācija** — pārbaudiet, vai ventilācija (vārstītu atveres) nav netirās vai aizsprostotas un vai gāzes var brīvi izplūst no akumulatora, kad tas ir nepieciešams; ventilācija = vārstītu atveres akumulatora pārsegā (virspusē vai sānā) — ja tās ir nosprostotas, gāzes uzkräjas akumulatora iekšienē, tās var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus. Dažiem akumulatoriem nav atveru vai ari tās ir pārkāptas.
- **Automātiskās uzlādes ierīces uzstādīšana** — ja uzlādes ierīcei var iestātīt vairākas opcijas, ievērojiet uzlādes ierīces lietošanas instrukciju. Uzlādēšanas spriegums un strāva parasti ir jau iestātīti. Nākošajā rindkopā ir sniegti norādījumi par uzlādes strāvas vērtībām. Ja uzlādes ierīcei nav iestātīšanas elementu, ieslēdziet to, pievienojot strāvas vadu 220 V (230 V) sienas kontaktligzdai, pirms tam kabelji ar spaiļu terminājiem jāpievieno akumulatora poliem.
- **Uzlādes strāva*** — vispārīgi noteikumi nosaka, ka uzlāde jāveic ar strāvu, kas ir 1/10 apmērā vērtībā no akumulatora jaudas. Izsakot skaitļos, — ja Jums ir 60 Ah akumulators, uzlādējet to ar 6 A (6:10 = 6 A). Ir vēl precīzāku uzlādes formula, kas apgalvo: uzlādes strāvai jābūt vienādai ar akumulatora jaudas reizinājumu ar 0,12. Citiem vārdiem: "I = 0,12 × C". Tehniski 60 Ah akumulatora uzlāde jāveic šādi: $60 \times 0,12 =$ uzlādes strāva ir 7,2 A.

Lielākā daļa lietotāju mūsdienās izmanto automātiskās uzlādes ierīces, tādā gadījumā nepieciešams vienkārši izvēlēties piemērotu uzlādes ierīci ar pietiekamu strāvu, nemot vērā, ka uzlādes laiks ir tieši proporcionāls uzlādes strāvas vērtībai un uzlādes laiks var būt pārāk ilgs (60 Ah akumulatoram 1 A strāva ir par zemu). No otras puses, neizvēlēties pārāk jaudīgu bojā akumulatoru (piem., 60 Ah akumulatoram 14 A strāva ir pārāk liela).

Piezīme: ja Jūs veicat uzlādi ar regulējamu uzlādes strāvu, uzlādējet, ievērojot šādu formulu: "I = 0,12 × C", līdz 14,2 V spriegumam, tad samaziniet strāvu uz pusī un turpiniet uzlādi, līdz akumulators ir pilnībā uzlādēts (spriegums sasniedz 14,4 V).

- **Pilnībā uzlādēta akumulatora pazīmes*** — parasti akumulators ir uzlādēts, kad ir novērojams pilnīgas uzlādes pazīmes. Bezapkopes akumulatoriem bez spraudņiem vai AGM akumulatoriem ar elektrolītu nav iespējams vairāk izmērit biezumu; nekādā gadījumā nemēģiniet ieklūt akumulatorā, 12 V AGM vai GEL tipa bezapkopes akumulatoriem, kas tiek uzlādēti standarta veidā, izmantojot manuālo uzlādes ierīci, uzlādes statusu var noteikt, uzlādes laikā izmērot spriegumu starp poliem. Vērtības jātuļko šādi: 14,3 V = 90–95 % uzlāde; 14,4–14,5 V = 100 % uzlāde.

UZMANĪBU — ievērojiet pareizi iestātītās sprieguma mērītāja vērtības [V].

• **Ātrā uzlāde*** — ja nepieciešams veikt ātru uzlādi, ir iespējams izmantot uzlādes strāvu $I = 1 \times C$ (mūsu gadījumā 60 Ah akumulatoriem uzlādes strāva būtu 60 A). Tomēr neveiciet uzlādi ar šādu strāvu ilgāk nekā 30 minūtes. Nemiet vērā, ka, jo biežāk Jūs izmantojiet lielu strāvu akumulatora uzlādei, jo īsāks būs noteiktā akumulatora kalpošanas ilgums.

• **Akumulatora jauda** — strāvas jaudu (uzlādes statusu) var ap-tuveni noteikt ar mērinstrumentiem. Var izmantot instrumentus aptuvenai mērišanai, neuzlādējot akumulatoru, vai arī precīzākus instrumentus, kas izmērītā iekšķējo pretestību. Nejemot to vērā, akumulatora atlikušo kalpošanas ilgumu var precīzi noteiktī vienīgi sarežītā diagnostikas procesā ar dāru testēšanas instru-mentu, kas darbojas uz uzlādes un izlādes principu pamata. Šāda diagnostika var aizņemt vairākas stundas maziem akumulatoriem un līdz pat vairākām dienām lielākiem akumulatoriem. Jebkādas akumulatora jaudas pārbaudes ieteicams veikt pilnībā uzlādētiem akumulatoriem vismaz četrās stundas pēc uzlādes. Aptuvenu jaudas pārbaudi var veikt ar vienkāršu elektrisko mēriecī — vo-ltmētru. Veiciet mērijumu bez lādiņa, t. i., tikai spriegumam bez strāvas. Salīdziniet izmērītās vērtības ar turpmāk redzamo tabulu (piezīme: veciem, ilgāk izmantojiem vai bojātiem akumulatoriem testa rezultāti var būt neprecīzi vai pilnīgi nederīgi; šādus akumulatorus var pārbaudit, vienīgi izmantojot sarežītākas metodes):

Staņa īcārcārii	Tensiunea māsuratā
100 %	12,90+ V
75 %	12,60 V
50 %	12,40 V
25 %	12,10 V
0 %	11,90 V

• **Dzījā izlāde** — ja akumulators ir pilnībā izlādējies vairākas dienas, rodas tā sauktās dzījas izlādes stāvoklis, izmērītā spriegums bez uzlādes nokritas zem 11 V līmeņa un akumulatora elementu iekšienē tiek ierosināts process, ko sauc par sulfāciju. Sērs, kas sākotnēji ir elektrolīta sastāvā, izlādes rezultātā "iesūcas" svīna plāksnē aktivājās masās. Uzlāde izraisa atkārtotu "spiedienu" un sērs tiek iejaukts atpakaļ ūdeņainajā elektrolītā, palielinot skābes piesātinājumu. Tomēr citā gadījumā tas reagē ar svīnu, notiek oksidēšanās, aktivās svīna virsmas izmaiņa to ķīmisko sastāvu uz svīnu sulfātu. Šīs process, ja tas ir attīstījies, ir neatgriezenisks, un akumulators kļūst neatgriezeniski bojāts. Ja akumulators nonāk dzījas izlādes stāvokli, to bieži nevar uzlādēt ar parastu automātisko uzlādes ierīci. Šīs uzlādes ierīces parasti A) nespēj noteikt akumulatora, kas ir dzīji izlādējies, spriegumu, tādēļ uzlādes process nesākas, vai B) tās sāk uzlādi, taču nespēj pārvārēt akumulatora sulfācijas izraisošu iekšējo pretestību, tādēļ pārkārt.

Lai akumulatoru uzlādētu, nodrošiniet tam specializētu apkopi. Garantija neattiecas uz akumulatoriem, kas ir dzīji izlādējušies, un akumulatoriem ar šādiem bojājumiem.

• **Bezapkopes akumulatora apkope** — svīna akumulatoru apkopes pamata noteikums: pēc iespējās glabājiet akumulatoru vienmēr uzlādētā stāvokli. Ja to nepieciešams izlādēt — lietot (loģiski), pēc izlādēšanās nekavējoties to uzlādējiet.

d) Akumulatora lietošanas uzsākšana

Uzsākot akumulatora lietošanu, vienmēr ievērojiet ierīces ražotāja instrukciju. Ievērojiet drošības instrukciju. Šaubu gadījumā vērsieties pēc padoma pie eksperta.

EE| Kasutusjuhend

Hooldusvaba ooteolekus (statsionaarne) aku, lameplaat-tüüp (AGM) (suletud (VLRA) pliiaku, elektrolüüdiga immutatud, ventiliiga juhitud, sobib ALARMIDELE, UPS-tagavaratoiteks, hoiatustuledele, sidevahenditele jne).

Juhendis kirjeldatakse eri tüüpi akude kasutuselevõttu, nende hooldamist, ohutut käsitsimist, hoidmist ja ringlusest kõrvaldamist.

Tähtis hoiatus.

- Iga aku (element) on elektri keemiline allikas. See sisaldb tahkeid või vedelaid kemikaale (sööviteid), mis võivad kahjustada inimterivist, vara või keskkonda. Seetõttu tuleb akusid eriti hoolikalt käsitseda.
- Aku kui energia allikas on valmisseolekus, suuteline iga hetk elektrit tootma, kaasa arvatud siis, kui seda ei soovita! Ettevaatust! Isegi osaliselt laetud aku, kui selle mõlemad kontaktid (klemmid) omavahel elektrit juhtiva materjalri poolt ühendatakse (nt hoolletul käsitsimisel, transpordi või ladustamine ajal), siis vabaneb kontrollimatult suur kogus elektrit – seda nimetatakse LÜHISEKS. Heal juhul saab vaid aku ise kahjustada. Halvemal juhul, kui kontakt on pikem (piisab vaid mõnest sekundist), võib puhkeda pö leng, võimalik on isegi plahvatus, varu – ja keskkonnakahju ja – viimasena, kuid mitte vähem tähtsamana – tervisekahjustus või isegi surm! Seetõttu on soovitatav akut käsitseda alati seliselt, et lühis oleks välalistatud.
- Kasutatud akud ja vanad kasutusest kõrvaldatud ja mittetoimivad akud ja elementid muutuvad ohtlikeks jäätmeteks ja kui neid nõuetekohaselt ringlusest ei kõrvaldata, on nad keskkonnale tösiseks ohuks. Enamus akusid sisaldb ohtlike keemiliste elementide ja ühendeid. Plii, kadmium, elavhöbe, elektrolüüdid (H_2SO_4) jm mürgisdest ained on inimtervisile kahjulikud. Mittenuutekohasel kõrvaldamisel võivad need keskkonda sattuda ja loodust saastada. Seetõttu palume teit mitte mingil juhul kasutatud akusid olmepärisse mitte visata. Me võtame TASUTA tagasi kõik kasutatud akud ning tagame nende nõuetekohase ja ohutu kõrvaldamise ja ringlussevõtu. Vastavalt jäätmeseadusele on kõik omavalitsused kohustatud tagama niinimetatud kogumispunktid, kuhu inimesed saavad oma ohtlikud olmejäätmad tuua. Kasutatud patareid ja akud saab alati tagasi viia ka nende müügipunktidesse.
- Eri akud võivad ükssteisest suuresti erineda. Aku vahetamisel tuleb alati järgida seadme tootja (varuallikas, UPS jm) juhiseid, milles sätestatakse igas seadmes kasutatava auku tüüp. Valet tüüpiaku paigaldamise võib seadet pöördumatult kahjustada. Sellisel juhul ei kehti ka aku ega seadme tootja garantii.

a) Kirjeldus

Ooteolekus ventiliiga reguleeritavast pliihapeakust (VRLA) vaba-nev gaasid ventilli kaudu. Praktikat tähendad see seda, et elektrolüüdist H_2SO_4 ei leki aerosooli peaaegu üldse. Ventili blokeerib gaasilekded ning talub kuni 0,43 Pa suurust ülerõhkku. Aku ehitus pöhineb pliili ja elektrolüüdil, mis on seotud klaaskiu mikrokiududega (nt AGM – absorbeeritud klaasmatt) või harvenimi geeliga (sisaldb tiksotropse geeliga paksendatud elektrolüüt – SiO_2). Lametüüpi (AGM) ooteolekus akusid kasutatakse tavatiselega UPS-seadmetes (turvatoitesüsteemid), EPS-seadmetes (elektroonilised tulekahju-signaaliseadmed), EZS-seadmetes (elektroonilised turvasüsteemid), avariilampides, telekommunikatsioonirakendustes, kuid ka elektrimoortorite ajamites (skuturid, mänguasjad jpm seadmed).

b) Hooldamine, laadamine ja käsitsimine

Statsionaarsed AGM-akud on hooldusvabad. Nende kasutamisel tuleb siisid järgida teataaid pöhiregleid, et nende kasutusiga oleks võimalikul piikk. Kasutustingimused on äärmiselt olulisid, eelkõige ümbrisse temperatuur. Tootji soovitatav optimaalne kasutustemperatuur on 20 kuni 25 °C. Püsivalt või ajutiselt ettenähust madalamal või kõrgemal temperatuuril kasutamisel väheneb aku kasutusiga järsult. Kui töötoperatuur on äärmiselt kõrge, võivad kahjustused olla pöördumatud. Aku pikaajalisel kokkupututumisel

kõrgema töötoperatuuriga kui 40 °C, mille juures on kõik keemilised protsessid kiiremad, tekib suures koguses gaasi, mille tagajärjeil tekib elemendi ülerõhk. Sellises olukorras ei suuda ventiilid enam ülerõhkule reguleerida ja kogunenud gaasid ei pääse enam välja, mille tulemusel ruumala suureneb (aku läheb sõna otseses mõttes öhku täis). Lameplaatku tootja lubatud kasutusiga optimaalsel kasutustingimustel on mudelist sõltuvalt 4–12 aastat. AGM-tehnoloogia abil on isetühjenemist võimalik väga töhusalt ennetada. Klassikaline märgaku kaotab päevas isetühjenemise töötu ligikaudu 1 % oma mahtvusest, lameplaatku puul on kaad märgatavalts väiksemad. Igakuine kado on umbes 1–3 % ehk maksimaalselt 0,1 % päevas. See pikendab loomulikult selliste akude ladustamisaega. Ooteolekus akude kätitamisel ja käsitsimisel peab üksnes järgima teataatud pöhregleid. Akut saab kasutada igas asendis. Kõige vähem sobiv on siiski aku tagurpidasendis kasutamine ja seda ei soovitata. Akut ei tohi hoida ega kasutada lahtise tule lähedal. Aku kõrgelt kukkumine või lõögi saamine pöhjastab pöördumatut mehaanilist kahju. Ladustamisel, kätitsemisel ja kätitamisel ei tohi kontaktide omavahel ühendada, kuna see tekib lühise ohu. Selle tulemusel võib aku viga saada, tekkida tulekahju või eluohtlik olukord; samuti võib aku plahvatada. Aku korpus mehaanilisel vigastamisel võib elektrolüüt akust välja pääseda (söövitusoh) ja/või nahale sattuda. Nahale sattumisel tuleb kokkupuutunud kohta kohe puhta veega loputada ja elektrolüüt seebi või soodaga neutraliseerida. Ulatustlikuma kokkupuute või kõrvetuse korral tuleb võimalikult ruttu arsti poole pöörduda.

c) Laadimine

Enne laadimist kontrollige aku nimipingeet. Seejärel kontrollige, kas laadija sobib antud akutüübile (AGM, geel) laadimiseks ja tagab õige nimipinge. Viimasesena, kui mitte vähem tähtsana – veenduge, et laadija oleks teie laadimiseks piisavalt võimas. Ka liiga võimas laadija ei sobi, kuna see laadiks aksa liiga tugeva vooluga.

Laadimine ei ole sugugi keeruline. Lubage meil teile seda selgitada. Kui te ei ole kindel, et saite meie juhitest õigesti aru, pöörduge nõu saamiseks asjatundja poole või laske temal aku laadida. Võiksite tutvuda ka laadijaga kaasas oleva juhendiga.

C-osas kirjeldatakse ka olukordi, mis ei ole automaatse laadija kasutajale olulised. Need on märgitud tärniga (*).

- Aku tüüp** – kirjeldatakse hooldusvaba lameplaat AGM – või geelaku laadimist.
- Õige pinge** – veenduge, et laadijal oleks õige nimipinge 12 V või 6 V aku laadimiseks; osad laadijad on ilma lüliti, nii et piisab, kui kontrollida, kas mõlema komponendi andmed klapivad (nt 12 V laadija ja vastavalt ka 12 V aku).
- Õige polaarsus** – enne laadija sisselülitamist kontrollige aku pooluste ja laadija juhtmete ühenduskambrite järekorda; seejärel ühendage pluspoolust pluspooltega ja miinuspool miinuspoolega. Kui te seda ei tee, võib tekkida lühise oht.
- Ventilatsioon** – veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks määrdunud või kaetud ja et gaasid saaksid akust vajaduse korral takistusteta väljuda. Ventilatsiooniavad asuvad aku kaanel (selle peal või küljel). Kui need on ummistonud, siis kogunevad aki sees gaasid, mis võivad pöhjastada pöördumatud kahju. Osadel akudel ventilatsiooniavasid ei ole või need on peidetud.
- Automaatladija seadistamine** – kui laadijat on võimalik eri režiimideesse seada, siis järgige laadija kasutusjuhendis toodud juhiseid. Laadimispinge ja – vool on tavaselts eelnavaltn määratud. Järgmine lõik sisaldb teavet laadimisvoolu väärustuse kohta.

Kui laadijad ei ole seadistusvõimalus, ühendage köigepealt voolujuhtme pistik 220 V (230 V) seinakontakti; enne seda peavad juhtmed ja ühendusklambrid olema aku pooluste külge kinnitatud.

- Laadimisvool*** – rusikareegel on, et laadimisel peab vool moodustama 1/10 aku mahtvusest. Numbrite keeles: kui teil on 60 Ah aku, kasutage laadimisel 6 A ($60:10 = 6 \text{ A}$). On olemas veelgi täpsem valem, millel kohaselt: peaks laadimisvool olema 0,12 korda aku mahtvusest. Teisisõnu: " $I = 0,12 \times C$ ". Tehnilises mõttes peate 60 Ah aku laadima järgmiselt: $60 \times 0,12 = \text{laadimisvool on } 7,2 \text{ A}$.

- Tänapäeval kasutab enamik kasutajaid automaatlaadijaid. Seliselt juhul valige lihtsalt sobiv laadija, millel on piisavalt voolu, arvestades et laadimise aeg on proporsionaalne laadimisvoolu värtusega ja et laadimise aeg võib olla liiga pikk (60 Ah puhul on 1 A vool liiga nõrk). Telisel küljest ei tohiks valida liiga võimsat laadija, et laadimine ei toimuis liiga kiiresti, mis pikas perspektiivis on akule kahjulik (nt 60 Ah puhul on 14 A vool liiga tugev).

Märkus: kui kasutate laadimisel reguleeritavat voolu, laadige vastavalt järgmisi valemile: „ $I = 0,12 \times C$ “ kuni pingeni 14,2 V, seejärel alandage voolupinget poolte vörra ja jätkake, kuni aku on täielikult laetud (pinge on 14,4 V).

- Täielikult laetud aku märgid*** – üldiselt on aku laetud, kui laaditud oleku sümbol seda näitab. Pistikuta hooldusvaba aku või elektrolüüsidi immutatud AGM-aku puhul, kui selle paksust ei saa enam mõotta, ei tohi mingil juhul akut läbisidata üritada! AGM – või geeltüüpil 12 V hooldusvaba pliaku puhul, mida laetakse käsitsi standardse laadijaga, saab laadimise olekut kontrollida, kui mõotta laadimise ajal poolust vahelist pinget. Väärtuseid võib tõlgendada järgmiselt: 14,3 V = 90 kuni 95 % laetud, 14,4 kuni 14,5 V = 100 % laetud.

ETTEVAATUST – järgige mõõtjal sätestatud öigeid pingeväärtuseid [V].

- Kiirlaadimine*** – aku kiire laadimise vajaduse korral võib kasutada laadimisvoolu $I = 1 \times C$ (antud juhul on 60 Ah aku laadimisvool 60 A). Kuid sellise voluguga ei tohi laadimine kesta rohkem kui 30 minutit! Pidage meeles, et mida sagedamini te laadimiseks tugevat elektrivoolu kasutate, seda lühemaks jääb aku kasutusiga.
- Aku mahutuvus** – mahtuvuse (laadimisoleku) saab ligikaudselt kindlaks määramata mõõtseadmetega. Kasutada võib ligikaudselt mõõdetud seadet ilma akut laadimata või täpselt mõõteseadet, mis mõõtab sisetakistust. Aku kasutusiga saab täpselt ennustada ainult keerulises diagnostikaprotsessis, mis nõub kalli laadimise ja tühjenemise põhimõttel töötava kateseade kasutamist. Selliseks diagnostikaks võib väikse aku puhul kuluda tunde ja suure aku puhul võib see vööta mitmed päevi. Aku mahutuvust soovitatatakse kontrollida täielikult laetud akul, jäättes vähemalt 4 tunnise vahе pärast laadimist. Ligikaudselt saab mahutuvust kontrollida lihtsa volmeetriga. Mõõtaja tuleks ilma koormuseta, st pinge ilma voolutaga. Võrrelege mõõdetud väärtsusi järgmise tabeliga (märkus: vana, kaua kasutatud või kahjustatud aku puul võivad testi tulemused olla moonutatud või täiesti kasutud; selliseid akut saab kontrollida ja katsetada ainult keerulisemaid meetodeid kasutades).

Laadimisolek	Mõõdetud pinge
100 %	12,90+ V
75 %	12,60 V
50 %	12,40 V
25 %	12,10 V
0 %	11,90 V

- Sügavtühjenemine** – kui aku on täielikult tühjenenud ja paar päeva seisnud, siis tekib niinimetatud sügavtühjendusolek, st mõõdetud pinge ilma koormusetähtaande alla 11 V ning elemendis käivitub protsess, mida nimetatakse sulfatsiooniks. Elektrolüüsidi algsest sisaldunud vävel vajub tühjenemisel pliiplaatide aktiivsete massideeni. Kui akut seejärel laadida, siis töökab see väavli tagasi vesisesse elektrolüüti, milles see seguineb, st happe küllastumine suureneneb. Kuid väavel võib ka reageerida pliiga, mis põhjustab oksüdeerumist, aktiivse pliipinna keemiline koostus muutub pliisulfuaadiks (liihidalt sulfaat). Löppjärgus on see protsess poördujamatuks ja aku on poördumatult kahjustatud. Kui aku on sügavtühjendusolekus, siis pole seda sageli tavalise automaatlaadijaga võimalik laadida. Automaatlaadija A) ei suuda sügavtühjenenud aku pinget tuvastada ja laadimine ei käivitu või B) aku hakkab laadima, kuid sulfaatitud aku sisetakistust ei suudeta ületada ning aku kuumeneb üle. Selleks, et aku taas toimiks,

tuleks see vila spetsialistile parandamiseks. Sügavtühjenenud aku või sügava tühjenemise kahjustatud aku ei kuulu garantii alla.

- Hooldusvaba aku hooldamine** – pliiku hooldamise põhireegel on: hoida võimaluse korral aku alati laetud olekus. Kui aku vajab tühjaks laadimist, siis tuleb see (loogiliselt) kohe uesti laadida.

d) Aku kasutuselevõtt

Aku kasutuselevõtmisel tuleb alati järgida seadme tootja juhiseid. Ohutusjuhistest tuleb kinni pidada. Kahtluse korral pidada nõu asjatundjaga.

BG | Ръководство за експлоатация

Необслужваем стационарен акумулатор тип AGM (оловно-кирелинен акумулатор с регулиращ клапан (VRLA), подходящ за алармени сигнализации, блокове за непрекъсваемо захранване, аварийно осветление, телекомуникации и др.)

В настоящото ръководство е описано въвеждането в експлоатация на отделните видове акумулаторни батерии, тяхното поддържане, безопасно транспортиране, съхраняване и изхвърляне.

! Важно предупреждение:

- Всяка батерия (клетка, акумулатор) е химичен източник на електрическа енергия; тя съдържа твърди или течни (разядяща) вещества, които са вредни за здравето и могат да увреждат вещи и околната среда. Поради това с акумулатора трябва да се работи с повишено внимание.
- В заредено състояние акумулаторът, като източник на енергия, е способен да отдава електрическа енергия във всеки момент, включително и при непредвидени обстоятелства! Внимание! При съзвързване на клемите с проводящ материал (например по време на небрежна работа, транспортиране, съхранение и др.) дори частично зареден акумулатор може да отдаде неконтролирано голямо количество електрическа енергия – това се нарича КъSCO СЪЕДИНЕНИЕ. В по-добри случаи се поврежда само акумулаторът. В най-лошия случай, ако късото съединение продължи по-дълго (достатъчни са няколко секунди), късото съединение може да причини пожар, последван от експлозия, да нанесе материални щети, да увреди околната среда и не на последно място – да причини тежки наранявания на хора или дори смърт! Поради това се препоръчва с акумулаторните батерии да се работи внимателно, който не позволява възникване на късто съединение!
- Акумулаторните батерии, които са използвани, неизползвани, но остарели, работещи или неработещи, са опасен отпадък след приключване на експлоатацията и поради това могат сериозно да застрашат околната среда, ако се изхвърлят по неподходящ начин! Абсолютно всички батерии съдържат опасни химични елементи и съединения: олово, кадмий, живак, електролит (H_2SO_4 – сърна киселина) и други отровни, вредни за здравето вещества. При неправилно изхвърляне на акумулатора е възможно тези вещества да попаднат в околната среда и да я замърсят. Поради това ви молим да не изхвърляте използвани акумулаторни батерии с битовите отпадъци! Ние приемаме БЕЗПЛАТНО използвани акумулаторни батерии от потребителите и осигуряваме тяхното правилно и безопасно ликвидиране и рециклиране. Според нормативната уредба за изхвърляне на отпадъци, всички общини са задължени да осигурят пунктове за приемане от населението на опасната част от битовите отпадъци. Освен това използваните акумулаторни батерии винаги се приемат и в магазините, където се продават.
- Видовете акумулатори се различават значително един от друг. При смяна на акумулаторна батерия с нова винаги трябва да се спазват указанията на производителя на уреда (например на блока за непрекъсваемо захранване и др.), които посочват какви акумулатори могат да се използват в него. Монтирането на батерия от неподходящ тип може непоправимо да

повреди уреда. В такъв случай гаранционни искове не се приемат както от производителя на акумулатора, така и от производителя на уреда.

a) Описание

Стационарните акумулаторни батерии VRLA (оловно-киселинни с регулиращ клапан) могат да изпускат газове през регулирация клапан. На практика газовете не съдържат аерозоли на електролита (H_2SO_4). Клапанът удържа газовете в акумулатора до налягане 0,43 кПа. Конструкцията на акумулатора включва олово и напоени с електролит стъклени микровлакна (така наречения тип AGM — с абсорбираща стъклена вата) или — в някои случаи — напоен с електролит гел (електролитът е сгъстен с добавяне на тиксотрон гел — SiO_2). Стационарните акумулаторни батерии тип AGM често се използват в блокове за непрекъсваемо захранване, електронни пожароизвествачи системи, електронни системи за сигурност, аварийно осветление, телекомуникационни приложения, но също и като източник на енергия за електродвигатели (скутери, играчки, някои други устройства).

b) Поддръжка, съхранение, транспортиране

Стационарните акумулаторни батерии от тип AGM не се нуждаят от обслужване. По време на използването им трябва да се спазват някои прости правила, за да не се съкрати срокът на експлоатация. От голямо значение са условията на работа,

особено температурата на околната среда. Оптималната работна температура, препоръчана от производителя, е между 20 °C и 25 °C. Ако околната температура постоянно или временно е извън тези граници, срокът на експлоатация на акумулаторните батерии значително намалява. При екстремно висока температура по време на работа акумулаторът може да се повреди непоправимо. Продължително излагане на работеща акумулаторна батерия на температура над 40 °C, при която всички химични процеси противчат по-бързо, предизвиква ускорено отделяне на газ и покачване на налягането в акумулатора. В такъв случай клапаните не могат да регулират прекомерно повишено налягане и натрупаните газове не се изпускат, което предизвиква увеличаване на обема (акумулаторът буквально се поддува). Срокът на експлоатация на акумулаторите тип AGM, обявян от производителя, е от 4 до 12 години в зависимост от модела и при оптимални условия на работа. Технологията AGM се отличава с много слабо саморазреждане. Класическите акумулаторни батерии с течен електролит се саморазреждат приблизително с 1 % от капацитета си на ден, а при акумулаторите от тип AGM саморазреждането е много по-бавно. Загубата е около 1–3 % на месец (т.e. макс. 0,1 % на ден)! Това осигурява по-дълъг срок на съхранение. При използване и транспортиране на стационарни акумулаторни батерии е достатъчно да се спазват някои прости правила. Акумулаторните батерии могат да работят във всяко положение. Въпреки това, положението с дъното нагоре е най-неблагоприятно и не се препоръчва. Акумулаторът не трябва да се съхранява или използва в близост до източници на открыт огън. Падане отвисоко или силни удари могат да причинят непоправими механични повреди. По време на съхранение, транспортиране и използване клемите не трябва да се свързват помежду си — опасност от късо съединение. Последното може да повреди акумулаторната батерия, да причини пожар, да създаде опасност за здравето и живота на хора, или да предизвика експлозия на акумулатора. При механично повреждане на корпуса на акумулаторната батерия е възможно от нея да изтече електролит (разядящо вещество), който да попадне върху кожата. При попадане на електролит върху кожата незабавно промийте мястото с чиста вода и неутрализирайте електролита със сапун или сода. При по-продължителен контакт или разряждане на кожата постъпете медицинска помощ колкото е възможно по-бързо.

c) Зареждане

Преди зареждане проверете какво е номиналното напрежение на акумулаторната батерия. След това проверете дали зарядното устройство е подходящо за зареждане на акумулатор от съответния тип (AGM, GEL) и дали може да подава съответното

номинално напрежение. И последно, но не най-маловажно — проверете дали зарядното устройство е достатъчно мощно за зареждане на акумулатора, както и дали не е прекалено мощно, което го прави неподходящо, тъй като зарежда акумулатора с прекомерно голям ток.

Самото зареждане не е сложно — по-долу е описано как се прави. Ако не сте уверени, че разбирате правилно нашите указания, потърсете съдействие от специалист или възложете зареждането на специалист. Може да използвате и указанията от ръководството за работа със зарядното устройство.

Информацията от някои части на раздел в) не е необходима в случаите, когато зарядното устройство е автоматично. Тези части са означени със звездичка (*).

- **Тип на акумулатора** – Описана е процедура за зареждане на необслужваем акумулатор тип AGM или GEL.

- **Правилно напрежение** – Проверете дали зарядното устройство е настроено за правилното номинално напрежение на акумулатора: 12 V или 6 V; някои зарядни устройства нямат превключвател за зарядното напрежение и тогава е необходимо да се провери дали стойностите на напреженията са еднакви (напр. зарядно устройство с напрежение 12 V за акумулатор с номинално напрежение 12).

- **Правилна полярност** – Преди да включите зарядното устройство, проверете полярността на клемите на акумулатора и на щипките на кабелите за зареждане, а след това свържете надеждно плюс с плюс и минус с минус; в противен случай може да предизвикате късо съединение.

- **Вентилация** – Проверете дали вентилационните отвори (на клапаните) не са замърсени или запушени и дали позволяват газовете свободно да излизат от акумулатора при необходимост. Ако зарядното устройство няма настройващи се параметри, може да го включите чрез поставяне на щепсела му в контакт с напрежение 220 V (230 V); кабелите с щипки трябва предварително да са свързани правилно към клемите на акумулаторната батерия.

- **Заряден ток*** – Общото правило гласи, че зарядният ток трябва да е числено равен на една десета (1/10) от капацитета на акумулаторната батерия. В числово измерение, ако капацитетът на акумулаторната батерия е 60 Ah, зарядният ток трябва да е 6 A ($60:10 = 6$ A). Съществува и по-точна формула за определяне на зарядния ток, според която зарядният ток трябва да е числено равен на 0,12 по капацитета на акумулаторната батерия. С други думи: " $I = 0,12 \times C$ ". На практика, ако зареждате акумулаторна батерия с капацитет 60 Ah, $60 \times 0,12 = 7,2$ A заряден ток.

Почвено зарядни устройства днес са автоматични и при тях трябва само да се избере подходящо устройство с достатъчно голям ток, тъй като времето за зареждане е право-пропорционално на големината на зарядния ток и може да стане твърде дълго (за акумулатор 60 Ah заряден ток 1 A е твърде голям). От друга страна, не избирайте твърде мощно зарядно устройство, за да не зареждате акумулатора много бързо, което го уврежда в дългосрочен план (напр. за акумулатор 60 Ah заряден ток 14 A е прекалено малък).

Забележка: Ако зарядното устройство позволява регулиране на зарядния ток, зареждайте съгласно формулата " $I = 0,12 \times C$ " до напрежение 14,2 V, след което намалете тока на половината и продължете до пълно зареждане на акумулатора (напрежение до достигне 14,4 V).

- **Признаци за напълно заредена батерия*** – По принцип зареждането на акумулаторната батерия продължава до появата на признаци за пълно зареждане. При необслужваемите акумулаторни батерии без отвори с тапи и при акумулаторите от тип AGM със стъклена вата, напоена с електролит, пълността на електролита не може да се измерва, както на по-старите типове акумулатори; в никакъв случай не опитвайте да проникнете във вътрешността на акумулатора! При необслужваемите оловно-киселинни акумулаторни батерии

12 V от тип AGM или GEL, зареждане по стандартния начин с неавтоматично зарядно устройство, степента на зареждане може да се оцени чрез измерване на напрежението между клемите по време на зареждане. Резултатите от измерването означават следното: 14,3 V означава зареждане между 90 % и 95 %; 14,4 V до 14,5 V означава зареждане до 100 %.

ВНИМАНИЕ – Настройте правилно измервателния прибор за измерване на напрежение [V].

- **Бързо зареждане*** – При необходимост от бързо зареждане е възможно да се използва заряден ток $I = 1 \times C$ (в примера за акумулатор с капацитет 60 Ah зарядният ток може да е 60 A). Зареждането с такъв ток не трябва да продължава повече от 30 минути! Помните, че колкото по-често използвате голям ток за зареждане на акумулатора, толкова по-кратък ще е очакваният срок на експлоатация.

- **Капацитет на акумулатора** – Текущият капацитет (степен на зареждане) на акумулатора може да се оцени приблизително чрез измервания. Може да се използват инструменти за приблизително измерване без натоварване на акумулатора или по-прецизни уреди.

Степен на зареждане	Измерено напрежение
100 %	12,90+ V
75 %	12,60 V
50 %	12,40 V
25 %	12,10 V
0 %	11,90 V

- **Дълбоко разредено състояние** – Ако напълно разреден акумулатор престои няколко дни, той изпада в дълбоко разредено състояние, измереното напрежение без товар спада под 11 V и вътре в акумулатора започва процес, наричан сулфатизация. Поради разреденото състояние на акумулатора сърата, съдържаща се първоначално само в електролита, навлиза в активната маса на оловните площи. Зареждане от това състояние постепенно „изтегля“ сърата обратно в електролита, т.е. увеличава концентрацията му. От друга страна, сърата реагира с оловото, противча окисляване и активните оловни повърхности променят химичния си състав, като се покриват с оловен сулфат, накратко суфат. В напреднал стадий процесът е необратим и акумулаторът неправимо се поврежда. Ако акумулаторът изпадне в дълбоко разредено състояние, често не е възможна да се зареди с обикновено автоматично зарядно устройство. Тези зарядни устройства обикновено A) не могат да разпознат напрежението на дълбоко разреден акумулатор и зареждането не започва или B) започват зареждане, но не могат да преодолеят вътрешното съпротивление на сулфатизирания акумулатор и обикновено прегряват. Предайте акумулатора в специализиран сервис за възстановяване на работоспособното му състояние. Дълбоко разредените акумулаторни батерии и тези с подобни повреди не попадат в обхвата на гаранцията.

- **Обслужваем и необслужваем акумулатор** – Основното правило при поддържане на оловно-киселинни акумулатори гласи: при възможност поддържайте акумулатора винаги в заредено състояние. При необходимост акумулаторът да се разреди (да се използва), заредете го веднага след разреждането.

d) Въвеждане на акумулатора в експлоатация

При въвеждане на акумулатора в експлоатация винаги спазвайте указанията на производителя на съответния уред. Спазвайте инструкциите за осигуряване на безопасност.

