

Technický list

Obchodní název:	Protipožární PUR blok DEBBEX Fire Protection Block ZZ 230
Popis:	Čtvercový tvarový díl sestávající z intumescentní polyuretanové pěny s bezhalogenovými protipožárními přísadami.
Oblasti použití:	Těsnění smíšených prostupů pro pevné stěny, pevné podlahy a pružné stěny. Systém protipožární ochrany prostupů pro elektrické, telekomunikační a optické kabely, trubky elektrických instalací a hořlavé i nehořlavé potrubí.
Schválení / certifikáty:	<ul style="list-style-type: none">• Evropské technické schválení ETA-10/0431, OIB• Evropské technické schválení ETA-11/0206, OIB• Osvědčení ES o shodě 0761-CPD-0187
Barva:	Červenohnědá
Obsah / rozměry:	Protipožární blok, 200 x 144 x 60 [mm]
Doprava / skladování:	Suché, chráněné před prachem a pouze v originálním obalu
Sypná hmotnost:	$\rho = 240 \text{ kg/m}^3$ až 300 kg/m^3
Bezpečnostní pokyny:	Respektujte prosím bezpečnostní list.

Chování v případě požáru:

Reakce na oheň:	DIN 4102-B2
Klasifikace protipožárního chování v souladu s normou DIN EN 13501-1:	Třída E
Expanzní tlak:	Žádný měřitelný expanzní tlak
Pěnicí faktor:	1,6x až 4,5x Testováno na vzorcích při 450 °C po dobu více než 25 minut se superponovaným zatížením. Pěnicí faktor je hodnota charakteristická v rámci laboratoře Pěnicí chování v nainstalovaném stavu závisí na existujících podmínkách.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

Fyzikální vlastnosti stavebního materiálu / produktu

Následující údaje nepředstavují garantované vlastnosti výrobku. Musí být proto považovány pouze za informace sloužící jako orientační hodnoty.

Propustnost vzduchu:	$Q_{50} = 0,82 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^2) / Q_{600} = 6,61 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$ Testovací norma: EN 1026 (rozměry testovacích vzorků 550 x 355 x 200 [mm], testováno bez prostupujících prvků)
	$Q_{50} = 1,12 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^2) / Q_{600} = 7,65 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$ Testovací norma: EN 1026 (rozměry testovacích vzorků 560 x 360 x 144 [mm], testováno bez prostupujících prvků)
Odolnost vůči statickému diferenčnímu tlaku:	$P_{\max} = 3700 \text{ Pa}$ Testovací norma: V souladu s EN 12211 (rozměry testovacích vzorků 550 x 355 x 200 [mm], testováno bez prostupujících prvků)
	$P_{\max} = 2100 \text{ Pa}$ Testovací norma: V souladu s EN 12211 (rozměry testovacích vzorků 560 x 360 x 144 [mm], testováno bez prostupujících prvků)
Tepelná vodivost:	$\lambda = 0.103 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ Testovací norma: DIN EN 12667
Vzduchová neprůzvučnost:	$D_{n,e,w}(C;Ctr) = 64 (-1; -6) \text{ dB}$ $R_w(C;C_{tr}) = 45 (-1; -6) \text{ dB}$ Testovací norma: EN ISO 717-1 (rozměry testovacího vzorku 350 x 350 x 144 [mm], testováno bez prostupujících prvků)
	$D_{n,e,w}(C;Ctr) = 68 (-4; -11) \text{ dB}$ $R_w(C;C_{tr}) = 49 (-4; -11) \text{ dB}$ Testovací norma: EN ISO 717-1 (rozměry testovacího vzorku 360 x 360 x 200 [mm], testováno bez prostupujících prvků)
Průhyb kompresního zatížení:	$C_v(40\%) = 18 \text{ kPa}$ Testovací norma: DIN EN ISO 3386-1

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

Povrchový odpor:R0 = 2.39 x 10⁹ Ω

Testovací norma: DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1): 2013-04 Sekce 7.4 včetně uplatnění poznámky 2 v oddíle 7.4.2, IEC 60079- 0: 2011 a upravené verze:2012, EN 60079-0: 2012, ČSN EN 80079- 36 a TRGS 727: 2016-07-29

Schválené pro potenciálně výbušné zóny:

	0	1	2	20	21	22
uzemněno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
neuzemněno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Hygiena, zdraví a ochrana životního prostředí**Hygiena vnitřního vzduchu**

Požadavky AgBB schématu 2015 jsou splněny
 Testovací normy: prEN 16516, ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9

Testovací laboratoř: eco-INSTITUT Germany GmbH, Kolín nad Rýnem Datum: 25/08/2017

	Výsledek	Požadavek	Požadavky splněny
Hodnocení emisí			
M ěření po 3 dnech			
TVOC (C6 - C16)	0,008 mg/m ³	≤ 10 mg/m ³	<input checked="" type="checkbox"/>
Karcinogeny (EU kat. 1A a 1B)	< 0,001 mg/m ³	≤ 0,01 mg/m ³	<input checked="" type="checkbox"/>
M ěření po 28 dnech			
TVOC (C6 - C16)	0,014 mg/m ³	≤ 1 mg/m ³	<input checked="" type="checkbox"/>
Σ SVOC (C16-C22)	< 0,005 mg/m ³	≤ 0,1 mg/m ³	<input checked="" type="checkbox"/>
R (bezrozměrné)	0,02	≤ 1	<input checked="" type="checkbox"/>
VOC bez NIK	< 0,005 mg/m ³	≤ 0,1 mg/m ³	<input checked="" type="checkbox"/>
Karcinogeny	< 0,001 mg/m ³	≤ 0,001 mg/m ³	<input checked="" type="checkbox"/>

Třída emisí VOC

A+ v souladu s francouzskou vyhláškou č. 2011-321
 Testovací norma: ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9, ISO 16000-11, ISO 16017-1

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
 Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

Mikrobiální metabolický potenciál:Inertní / fungistatický / bakteriostatický
Testovací norma: DIN EN ISO 846

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

Testování požárně bezpečnostních vlastností na základě vlivů na životní prostředí

Testy byly provedeny v souladu se zásadami schválení pro materiály, které tvoří izolační vrstvu, ze dne 11/24/2006 z Německého institutu pro stavebnictví (DIBt.) a EOTA směrnicí pro evropské technické schválení, ETAG č. 026-2 ze dne 01/01/2008.

Tepelné namáhání:

Nepřetržitý kontakt nebo okolní teplota: $\leq 80\text{ °C}$

Přípustné okolní podmínky:

V souladu s ETAG 026-2: Kategorie použití Z₁
Samozhášecí těsnící produkty pro použití ve vnitřních prostorách se všemi úrovněmi vlhkosti při teplotě $\geq 0\text{ °C}$.

Příležitostný stres způsobený krátkým postřikáním vodou nepředstavuje problém. Celkově je třeba se vyhnout trvale vlhkým podmínkám, stejně jako stojící vodě a tlakové vodě.

Vliv nátěrových hmot a chemikálií:

Následující barvy a příležitostný, krátký vliv chemických látek nezpůsobí žádnou změnu požárně-technických vlastností:

Nátěrové hmoty: Disperzní barvy, alkydová pryskyřicová barva, polyuretanový akrylový lak, epoxidový pryskyřicový lak

Rozpouštědlo / olej: Trichlorethylen, xylene, aceton, lakový benzín, butylacetát, butanol, domácí topný olej

Plynné chemikálie: Krátkodobé skladování nad koncentrovaným roztokem amoniaku

Komentář: Podmínky prostředí s vysokými hladinami vlhkosti a/nebo některými nátěrovými hmotami a chemikáliemi může způsobit menší zesvětlení barvy.

Kontakt s kovy a plasty:

Konzistence povrchu z hliníku, nerezové oceli, pozinkované oceli a plastů z polyethylenu a polyvinylchloridu není při styku s bloky Fire Protection Block ZZ 230 negativním způsobem ovlivněna.

Veškeré informace v tomto technickém listu jsou založeny na současných technických znalostech a zkušenostech. Podrobnější informace o zpracování a aplikaci musí být kontrolovány projekt od projektu, z důvodu rozmanitosti možných vlivů. Pokud aplikace, ve kterých se používají naše výrobky podléhají povinnému schválení vládní agentury, uživatel je zodpovědný za získání tohoto schválení. Rádi zodpovíme jakékoliv Vaše případné dotazy. Informace uvedené v tomto dokumentu a prohlášení společnosti ZAPP-ZIMMERMANN GmbH ve spojení s tímto dokumentem nepředstavují žádnou předpokládanou záruku. Prohlášení o záruce vyžaduje samostatné, písemné prohlášení společnosti ZAPP-ZIMMERMANN GmbH. Podmínky uvedené v tomto listu představují vlastnosti objektu dodání, nepředstavují žádné konkrétní hodnoty. Specifické hodnoty musí být samostatně určeny případ od případu. Vyhrazujeme si právo přizpůsobit výrobek technickému pokroku a novému vývoji. Ve všech ostatních ohledech se odvoláváme na naše všeobecné obchodní podmínky.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072